

# AGUAPLAST®

Mastic réparateur de plâtrages extérieurs.

## Champs d'application

- Couches de stuc et couches lisses sur béton, brique, pierre et ciment
- Bouchage de trous et fissures
- Fixations et ancrages
- Réparations de balcons, angles, corniches, etc.

## Propriétés

- Assure une surface super lisse et fine, ce qui constitue un support idéal pour tous types de peintures extérieures
- Délai d'application confortable
- Contient des résines facilitant l'adhérence sur supports minéraux
- Haute capacité de rebouchage
- Facilité d'application
- Dureté Shore : 61 (shore C)

## Descriptif

*Teinte :* Blanc. Peut être teinté au moyen de couleurs résistantes au ciment

*Sous forme de :* Poudre

*Diluant :* Sans objet

*Conditionnement :* Boîte de 1,5 kg et 6 kg

*Stockage :* Sous emballage fermé d'origine, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité, durant 12 mois

*Rendement :* 1,5 kg de poudre x m<sup>2</sup> x mm d'épaisseur

*Max. d'épaisseur de couche :* 5 mm

*Dosage :* 1 kg de poudre – 0,35 litre d'eau

*Délai d'application :* 2 heures

*Classification :* AFNOR NFT 36 005 Famille IV classe 4b : Coating extérieur de peinture en phase aqueuse



*Liant :* Résines

*Densité :* 1,50 g/cm<sup>3</sup>

*Épaisseur de grain :* 350 microns

*pH :* 12,5

## Application

Préparer l'enduit, puis laisser reposer env. 15 minutes.

Délai d'application : jusqu'à env. 2 heures.

Ne pas appliquer en plein soleil.

Pour réparations plus importantes, mélanger le produit dans une proportion de 2 parts d'Aguaplast Exterior et 1 part de sable de construction de 0-4 mm.

Outils en inox : truelle, spatule ou couteau. Nettoyage de l'outillage : à l'eau, sitôt après.

Lorsque le produit commence à durcir, ne plus remélanger.

## Température

Application à température ambiante de 10 °C-30 °C, humidité relative de <70 % RV.

## Séchage (+20 °C / 60 % d'humidité relative)

Repeignable : Après env. 48 heures

Toutes les informations précitées dépendent de l'épaisseur de couche et de facteurs environnementaux tels la température et l'humidité relative.

## Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses.

Fixer au préalable les substrats poudreux ou très poreux au moyen de Südwest Tiefengrund.

Éliminer d'abord les parties mal adhérentes.

Humecter le support avant traitement.

### Indication particulière

Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou exposées en permanence à l'humidité.

Prétraiter les parties métalliques au moyen d'un primaire antirouille.

Renforcer les zones fragiles avec de la fibre de verre.

Jointoyer préalablement les joints entre les divers matériaux.

Ne pas appliquer sur plâtre ni matériaux à base de plâtre.

### Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

### Identifiants

Voir fiche de sécurité.

### Unités de conditionnement

Code art.	Emballage	Unités par boîte	Palette
70220-002	1,5 kg	Boîte 10 x 1,5 kg	54 x (10 x 1,5 kg)
70220-001	6 kg	Boîte 4 x 6 kg	28 x (4 x 6 kg)

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
21-2-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T