

Technische data



Wapeninggaas AR 118 gr/m² | Wit

Drager			
Type	E – Glas geweven		
Gewicht	98	g/m ²	
Maaswijdte	4,1 x 4,1 mm		
Coating	Alkali bestendig (zonder emolien)		
Totaal samengesteld gewicht	118	g/m ²	
Mechanische eigenschappen			
Treksterkte	Standaard condities (Warp/Weft)	2100/1600	N/50 mm
Rek	Standaard condities (Warp/Weft)	3,5/3,5	%
Norm			
Tolerantie	5% op alle waarden, tenzij anders vermeld		
Aanvullende opmerking(en)	Voor indoor gebruik		

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.