



# Paneltack HM

## ELASTISCHE GEVELPLAATLIJM

### VOORDELEN

- Geschikt voor vezelcement en o.a. aluminium composiet panelen
- Sterk, hoog modulus
- KOMO gecertificeerd

### PRODUCT

Paneltack HM (Hoge Modulus) is een vochtuithardende, elastische lijm met Hoge Modulus op basis van SMP, o.a. voor de verlijming van vezelcement, natuursteen en aluminium composiet gevelpanelen.

### TOEPASSINGEN

Het verlijmen van gevelpanelen voor gevelbekleding, boeiboorden, plafonds, luifels en borstweringen.

### VOORDELEN

- Oplosmiddel- en isocyaanvrij.
- Duurzaam elastisch met optimale spanningsverdeling.
- Uitstekende mechanische sterkte.
- Goede vocht- en weersbestendigheid.
- Eenvoudige en snelle montage.

### VERWERKING

Zie 'Algemene Verwerkingsvoorschriften Gevelplaatverlijming'.

Er zijn vele soorten gevelpanelen op de markt, met ieder hun specifieke eigenschappen. Bostik werkt daarom nauw samen met de belangrijkste gevelplaat producenten om haar lijmsysteem zo goed mogelijk af te stemmen op de betreffende gevelplaat. Voor een aantal gevelpanelen is er een uitvoerig Technisch Informatieblad beschikbaar, volledig toegespitst op het betreffende gevelpaneel.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog bewaren. Minstens 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie code op bovenrand van het patroon: B(est) B(efore) mm/jj.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostiksds.thewerccs.com](http://bostiksds.thewerccs.com) verkrijgbaar.



Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	SMP (Silyl Modified Polymer)
<b>Component</b>	1
<b>Type</b>	elastisch
<b>Consistentie</b>	gladde, homogene pasta
<b>Shore A</b>	ca. 52
<b>Soortelijke massa</b>	ca. 1,5 gram/ml
<b>Standvermogen 25 mm</b>	0 mm (bij +20°C)
<b>Huidvorming (begin)</b>	15 min. (bij +20°C/RV 50%)
<b>Temperatuursbestendigheid</b>	-40°C tot +90°C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	+5°C tot +30°C
<b>Treksterkte</b>	2,6 N/mm <sup>2</sup> ISO 37
<b>Afschuifsterkte</b>	2,5 N/mm <sup>2</sup> ISO 37
<b>Max. toelaatbare verplaatsing</b>	3 mm
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Verpakt per</b>	12
<b>Pallet</b>	1152 patronen / 720 worsten
<b>Artikelnummer patronen</b>	30132201
<b>Artikelnummer worsten</b>	30132181
<b>EAN code patronen</b>	8713572167201
<b>EAN code worsten</b>	8713572027925
<b>Inhoud</b>	Kokers 290ml / Worsten 600ml

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA – NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)