



# SL C940 XL

## ZELFNIVELLERENDE GIETVLOER

### VOORDELEN

- Spanningsarm en zelfnivellerend
- Hoge eindsterkte
- Geschikt op vloerverwarming
- Snelle uitharding
- Laagdikte van 5 tot 50 mm

### PRODUCT

SL C940 XL is een kunstharisveredelde, cementair gebonden, zelfnivellerende gietvloer.

### TOEPASSINGEN

SL C940 XL is geschikt voor het maken van dikkere egaliseerlagen en het nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende cementdekvloeren, beton en alle renovatie vloeren. In laagdikten van 5-50 mm in één keer toepasbaar. SL C940 XL kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, parket (laagdikte > 5 mm), rubber en tegelvloer.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn. Vooral blijvend droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing volgende waarden niet overschrijden:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Cementdekvloer:                     | 2,0 cm-% |
| Cementdekvloer/<br>vloerverwarming: | 1,8 cm-% |

**Voorbehandeling:** Gebruik voor de diverse ondergronden de juiste primer. Respecteer de droogtijd van de primer. De primer verhindert een te snelle absorptie van het aanmaakwater door de ondergrond. Eénmaal droog sluit de primer het oppervlak van de ondergrond en verhindert zo de vorming van kraters en luchtballen aan het oppervlak van de egalisatie.



**Verwerking:** Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak SL C940 XL met schoon koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Gebruik ca. 5,4 liter schoon water op 1 zak voor het gebruik als egaliseermiddel. Geen water toevoegen na aanmaak van het mengsel. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw mengen. Verwerkingstijd van het mengsel: 15 à 20 minuten in functie van de temperatuur. SL C940 XL in gebruikelijke hoeveelheden op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspaan. Bij diktes hoger dan 20 mm een uitzettingsvoeg in schuim voorzien.

**Vloerverwarming:** Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van SL C940 XL uit. (max.temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

### INZETBAARHEID

**Type werk:** nieuwbouw en renovatie; binnengebruik.

**Type bekleding:** pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket en tegels.

**Laagdikte:** 5 - 50 mm.

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ondergrond</b> | <b>Te gebruiken primers</b> |
| Cementdekvloer    | GRIP A500 MULTI 1:1         |
| Oude tegels       | GRIP A936 XPRESS            |
| Houten vloer      | GRIP X910 FILL & WOOD of    |
|                   | GRIP A500 MULTI             |
| Oude lijmresten   | GRIP A500 MULTI of          |
|                   | GRIP A936 XPRESS            |

Bij twijfel over de ondergrond, kunnen wij u altijd ter plaatse gepast adviseren.

#### DROOGTIJD

Indien SL C940 XL in laagdiktes van meer dan 10 mm verwerkt wordt, geldt een droogtijd van 24 uur per 10 mm afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden. Tocht en direct zonlicht vermijden.

#### REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

#### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C940 XL is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

#### VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com)

|                   |                      |                 |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Verpakking</b> | <b>Artikelnummer</b> | <b>EAN code</b> |
| Zak 30 kg         | 30615482             | 4008373130191   |

In verband met de geldende wettelijke bepalingen, adviseren wij u de zak met 2 personen te dragen.

| Technische kenmerken                 |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Basis</b>                         | cement, kunsthars gemodificeerd,                     |
| <b>Kleur</b>                         | grijs                                                |
| <b>Verbruik</b>                      | ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm laagdikte              |
| <b>Verwerkingstemperatuur</b>        | tussen +5°C en +30°C                                 |
| <b>Beloopbaar</b>                    | na ca. 2 uur bij 5 mm laagdikte                      |
| <b>Verdere bewerking</b>             | na ca. 24 uur                                        |
| <b>Geschikt voor zwenkwielen</b>     | ja                                                   |
| <b>Geschikt voor vloerverwarming</b> | ja, volg de opstookprocedure en verdere aanwijzingen |
| <b>Geschikt voor parket</b>          | ja, vanaf 5 mm                                       |
| <b>Gevaarstoffen</b>                 | irriterend, aanwijzingen op de verpakking aanhouden  |
| <b>GEV-EMICODE</b>                   | EC 1-R, zeer emissie-arm                             |
| <b>GISCODE</b>                       | D1                                                   |
| <b>Classificatie volgens DOP</b>     | CT-C25-F6                                            |

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

#### Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
België  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** +31 (0)162 491 000  
+32 (0)9 255 17 17

