

Super-Fix 2K CA Gel Star 10ml

Artikelnummer:	1601008BL
Lijm deel A	
Materiaal:	Cyanoacrylaat
Kleur:	Transparant
Dichtheid (25°C):	1,09 g/cm ³
Viscositeit (25°C):	195.000 mPa.s
Aktivator deel B	
Chemische basis:	Cyanoacrylaat
Kleur:	Wit
Dichtheid (25°C):	circa 1,17
Viscositeit (25°C):	63.000 Mpa.s
Gemengd A en B	
Mengverhouding:	4:1
Verwerkingstijd:	3 minuten
Verwerkingstemperatuur:	-15°C
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +80°C kortstondig tot 120°C
Einduitharding:	24 uur
Vullend vermogen:	6 millimeter
Schuifsterkte ISO 4587	
Gezandstraald staal:	19,5 N/mm ²
PMMA (Materiaalbreuk):	10,2 N/mm ²
Bewaartijd:	12 maanden

De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Super-Fix is een merk van Diebeco | Voltaweg 18-06 | 3225 MA | Hellevoetsluis

**www.super-fix.nl | info@super-fix.nl | T: +31 (0)181-787161 | M: +31 (0)624 638 658
Bankrekening NL28RABO 012 24 06 567 | BTW nr. NL 001638484B45 | KvK nr. 58064524**

Verwerkingsrichtlijnen:

De oppervlakken moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Om de dubbele spuit te monteren voert u eerst de zuiger in, verwijder dan de dop en breng de statische menger aan. Verwijder de eerste centimeters van het materiaal. Breng de Super-Fix 2K CA Gel Star aan op één van beide oppervlakken en monteer de delen binnen 3 minuten. De eindsterkte wordt bereikt na 24 uur. Bewaar de Super-Fix 2K CA Gel Star op een koele en droge plaats.

Eigenschappen

- Geen blooming
- Thixotroop
- Druppelvrij
- Extreem klopvast
- Mechanisch bewerkbaar
- Vullend vermogen tot 6 mm
- Ondersteboven en op verticale plaatsen te gebruiken
- Transparante verlijming PMMA
- Bestand tegen diesel en benzine

Opslag:

Koel, droog en donker.

Optimale temperatuur tussen -8°C en 6 °C.

Dit zijn gemiddelde waarden. De informatie over dit product werd door ons met zorg opgesteld en dient alleen ter kennisname. Wij zijn niet aansprakelijk.

De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Super-Fix is een merk van Diebeco | Voltaweg 18-06 | 3225 MA | Hellevoetsluis

**www.super-fix.nl | info@super-fix.nl | T: +31 (0)181-787161 | M: +31 (0)624 638 658
Bankrekening NL28RABO 012 24 06 567 | BTW nr. NL 001638484B45 | KvK nr. 58064524**