

1 Beschrijving

Copalac Multiprimer is een universele watergedragen grondverf voor binnen en buiten op basis van een duurzame hybride styreenacrylaatdispersie.

2 Toepassingsgebied

Copalac Multiprimer kan gebruikt worden als grondverf voor hout, harde PVC en andere non-ferro metalen (zink, aluminium,...). Geeft eveneens een goede bescherming als grondlaag op ontroest ijzer en staal. Geeft een perfecte afwerking in combinatie met het Copalac gamma.

3 Eigenschappen

- Hoge dekkraft
- Zeer goede hechting
- Waterdampdoorlatend
- Reukarm
- Zeer goede vloei
- Lange open-tijd
- Snelle doorharding
- Goede elasticiteit
- Zeer goed afwasbaar
- Isoleren van oude vochtplekken,...
- Goed airless verspuitbaar
- Voor professioneel gebruik

4 Bindmiddel

Duurzame hybride styreenacrylaatdispersie.

5 Pigmenten

Rutiel titaandioxide en hoogwaardige functionele extenders.

6 Kleuren

Wit en Base TR. Deze kunnen aangekleurd worden in onze kleurmengmachine.

7 Voorbereiding van de ondergrond

7.1 Algemeen

- De ondergronden moeten steeds in goede staat zijn; zonder doorbloedingen, loszittende delen of vocht. Loszittende delen moeten steeds verwijderd worden.
- Oorzaak van schade (vb. insijpelend of opstijgend water) wegnemen en grondig herstellen volgens de raadgevingen van de fabrikant.
- Steeds eerst ontvetten, dan schuren en ontstoffen.



7.2 Oude verflagen

De oude verflaag moet goed hechten: de niet-hechtende verflagen verwijderen en het oppervlak bijwerken indien nodig.

7.2.1 Solventgedragen verf

- Steeds eerst goed ontvetten, schuren en ontstoffen.
- Om de hechting te verbeteren een laag Copaprim aanbrengen.

7.2.2 Watergedragen verf

- Afwassen met een oplossing van universele ontvetter of verdunde ammoniak. Laten drogen.
- Een laag Copaprim (verdund met max. 10 % water) aanbrengen.

7.3 Hout

- Hout opschuren en reinigen.
- Scherpe kanten mooi afronden en harsuitbloedingen verwijderen.
- Verweerd hout behandelen tot een mooie houtoppervlakte wordt bekomen.

7.4 Metalen

- Goed ontvetten, reinigen en ontroesten (mechanisch schuren).

7.5 Harde PVC / non-ferrometalen

- Grondig reinigen met universele ontvetter of ammoniakoplossing.
- Goed afspoelen en laten drogen.

8 Verwerking

Voor gebruik steeds goed mengen.

1 à 2 lagen Copalac Multiprimer aanbrengen, daarna lichtjes opschuren.

- Borstel of rol: onverdund
- Airless: nozzle: 0.010-0.012" en druk: 50-100 bar (onverdund)

9 Afwerking

Niet van toepassing.

10 Overschilderbaarheid

Zeer goed overschilderbaar met alle goede dispersieverven.

11 Minimum gebruikstemperatuur

De oppervlaktetemperatuur van de te schilderen voorwerpen moet minstens 10 °C zijn.

De relatieve vochtigheid maximum 85 %.



12 Droogtijden (20 °C – 60 % RV)

- Stofdroog: 2 uur
- Overschilderbaar: 8 uur of meer afhankelijk van de ondergrond en omstandigheden

13 Verdunning en reiniging

Water.

14 Rendement (indicatief)

8-10 m²/L afhankelijk van de ondergrond.

15 Fysische eigenschappen

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| • Densiteit (kg/L) | 1,28-1,31 |
| • Vaste stof - gewicht (%) | 50-55 |
| • Vaste stof - volume (%) | 30-35 |
| • Glansgraad 85° | 8-12 |
| • Glansgraad 60° | 5-7 |
| • Viscositeit – Brookfield (mPas) | 3.000-6.000 |
| • Viscositeit – C&P (Pas) | 0,28-0,35 |
| • Vlampunt | niet van toepassing (water) |

16 EU-grenswaarden voor dit product (VOS)

- cat A/d: 130 g/L (2010)
- Dit product bevat minder dan 90 g/L VOS-producten.

17 Houdbaarheid

Minstens 1 jaar in goed gesloten verpakking en temperaturen tussen 5 °C en 30 °C.

18 Verpakking

1L - 2,5L

19 Veiligheidsopmerking (zie ook de veiligheidsfiche)

- P102 : Buiten bereik van kinderen houden.
- P262 : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
- P302+P352 : Bij contact met de huid met veel water en zeep wassen.
- P333+P313 : Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.
- EUH 208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on en 2-methyl-4-isothiazolin-3-on (3:1); 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- EUH 210: Veiligheidsfiche op verzoek verkrijgbaar
- EUH 211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Smitnevel niet inademen.

20 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

