



Voor betonnen en asfalt tennisvelden.

Toepassing

- Voor binnen en buiten
- Binnen toepassing: op beton, cement, hout, spaanplaat en over oude, niet sterk elastische vloerverven
- Buiten toepassing: op goedzuigende betonnen- en cementvloeren, asfalt en op oude goedhechtende coatings

Eigenschappen

- Waterverdunbare één component vloerverf
- Voor binnen en buiten
- Enorm slijtvast
- Bestand tegen verdunde zuren, strooizout en motorolie
- Weersbestendig
- Door hoge elasticiteit, ook bij lage temperaturen, wordt een scheuroverbruggende werking bereikt
- Makkelijk reinigbaar met gebruikelijke, oplosmiddelvrije huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Eenvoudig verwerkbaar en goede vloeiing
- Milieuvriendelijk

Product

Bindmiddelbasis:	Reinacrylaat
Verdunning:	Leidingwater
Kleuren:	Groen en rood-bruin
Verpakking:	15,25 ltr
Verbruik:	Gladde ondergrond: ca. 6-8 m ² /ltr Ruwe ondergrond: ca. 4-5 m ² /ltr Afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
Glansgraad:	Zijdeglanzend
Dichtheid:	Ca. 1,31 g/cm ³
Opslag:	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Applicatie

Met kwast, rol of spuit.

Spuitgegevens

Type:	Wagner Aircoat
Tip:	0,015 - 0,019
Hoek:	40
Materiaaldruk:	180 bar
Luchtdruk:	2,2 bar
Pistoolfilter:	Wit
Viscositeit:	Onverdund

Airless: Niet van toepassing
Opgegeven spuitgegevens zijn indicatief en kunnen wijzigen bij (onder andere) toepassing, spuitapparatuur, merk en gewenst eindresultaat.
Raadpleeg instructies van de fabrikant.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water. Spoelwater opvangen en aanbieden bij bijv. Clean water Global inzamelpunten, niet in de gootsteen.
Inhoud en verpakking afvoeren volgens lokale/ nationale regelgeving.

Temperatuur

niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog:	Na ca. 1 uur
Overschilderbaar:	Na ca. 15 uur
Volledig belastbaar:	Na ca. 7 dagen

Ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon, vast, dragend, olie-, vet- en wasvrij zijn. Onder de vloer dient een vochtscherm aanwezig te zijn.

Verwerking

Minimaal 2 afwerklagen zijn noodzakelijk. Op alle ondergronden kan per dag slechts 1 laag worden aangebracht om een totale, snellere doorharding te verkrijgen. Voor een nog betere verwerking kan Vista Tennisbaan coating 2-5% met water verdund worden.

Nieuwe minerale ondergronden

Deze ondergrond dient minimaal 28 dagen oud te zijn.
Maximale vochtigheid 5%.

Licht verontreinigde oppervlakken

Door vegen met een harde bezem reinigen. Eventueel met een stofzuiger nareinigen.

Zwaar verontreinigde oppervlakken

Met Vista Viamond 704 reinigen en met een hogedruk- of stoomcleaner naspoelen.

Losmiddelen

Op geperste ondergronden, zoals spaanplaat, mdf afwassen met een daarvoor geschikt oplosmiddel.

Slikhuid

Op nieuwe minerale ondergronden (beton en cementdekvloer) met een vloerschuurmachine verwijderen of met Vista Calcimex etsen.

Grotere scheuren en gaten

Uithalen en met een geëigende reparatiemassa repareren.

Asfalt (bitumen)

Grondig reinigen met Vista Viamond 704.
Naspoelen met hoge drukreiniger.
Ondergrond dient dragend en droog te zijn (max. 5% vocht).
Bitumineus wegdek mag geen teerolie meer uitzweten.

Oude coatinglagen

Grondig reinigen met Vista Viamond 704.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

10-1-2025.