



Technische data



Aluminiumtape

SA | **COLD WEATHER** | Vlamvertragend | 30μ

Land van herkomst	China
Statistiek code	76072099

Drager						
Type	Puur aluminium (zacht)					
Dikte	30	μ (micron)(± 10%)			PSTC-133 / ASTM D 3652	
Belijming						
Type	Solvent based acrylic					
Liner						
Soort	Wit, gesiliconeerd papier					
Samenstelling						
Dikte (drager en belijming)	70	μ (micron)(± 10%)			PSTC-133 / ASTM D 3652	
Temperatuur						
Service	-35	°C	t/m	120	°C	
Applicatie	-20	°C	t/m	40	°C	
Mechanische eigenschappen						
Kleeftkracht	Staal (SS)	15	N/25mm		PSTC-101 / ASTM D 3330	
Tack (rolling ball)	Staal (SS)	5	cm		PSTC-6 / ASTM D 3121	
Treksterkte	Lengte	45	N/25mm		PSTC-131 / ASTM D 3759	
Rek (bij breuk)	Lengte	3	%		PSTC-131 / ASTM D 3759	
Waterdampdoorlaatbaarheid		<1	g/m² - 24h			
Dampdiffusieweerstand (SD)		>1500	m			
Certificeringen						
Fire rating	B1			DIN 4102		
	25 / 50 & Class O			UL 723	BS476 Part 6	BS476 Part 7
Toleranties	5% Op alle genoemde waarden, tenzij anders vermeld					
Aanvullende informatie						
In overeenstemming met RohS	Ja					
Reach	EC regulation 1907/2006 geen registratie vereist					

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

Genoemde data is slechts ter informatie en Daar kunnen geen rechten aan worden ontleend! Iedere toepassing heeft zijn eigen unieke eigenschappen, de kleinste wijzigingen in de grondstoffen samenstelling van een product kunnen de uitwerking van de tape beïnvloeden. Het advies is om bij iedere toepassing te testen op geschiktheid van de tape.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document

TDS-00143 NL

Versie

003

Revisie datum

02-05-2025