Jansen Vernis Protège-Métal

Fiche Technique

Couche de protection incolore pour métaux non-ferreux.

Champs d'application
- Travaux intérieurs et extérieurs
- Sur aluminium, cuivre, laiton, chrome, étain, zinc, argent et bronze

Propriétés
- Prévient l'altération caractéristique des métaux
- Bonne adhérence
- Totalement incolore
- Non jaunissant
- Protection contre certains effets agressifs
- Prévient l'oxydation et le noircissement dus aux éléments environnementaux, tel l'aluminium par exemple
- La patine du cuivre peut être conservée
- Prévient la contamination redoutée de la patine du cuivre sur d'autres surfaces
- Résiste aux détergents ménagers usuels
- Ne convient pas aux surfaces en contact avec des produits alimentaires
- Ne convient pas au fer non traité (non doté de propriété antirouille)

Descriptif

Liant à base de :	Résine polyacrylate
Teinte :	Incolore
Conditionnement :	375 ml et 750 ml
Rendement :	Env. 10 m² le litre selon support et méthode d'application
Degré de brillance :	Brillant
Densité :	Env. 0,95 g/cm³
Dilution :	Diluant Südwest V21
Stockage :	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application
À la brosse platte au rouleau feutre pour laque et pistolet.

Pistolet haute pression :

Ouverture :	Env. 1,2-1,5 mm
Pression :	3-4 bar

HVLP :

Ouverture :	Env. 1,5 mm
Pression :	0,55 bar

Airmix :

Buse :	0,011 inch
Pression :	Env. 100 bar
Apport d'air :	Env. 2 bar
Filtre à pistolet :	Rouge

Nettoyage du matériel : Sitôt après utilisation, avec le diluant Südwest V21.

Température
Ne pas utiliser en plein soleil ni sous les +10°C (température de l'air et de l'objet). Avant durcissement de la laque, l'humidité due à la pluie, la rosée, le brouillard ou un taux d'hygrométrie élevé, peut provoquer des traces blanches.

Séchage
(+20°C / 60 % humidité relative de l'air)

Hors poussière :	Après env. 20-30 min.
Manipulable :	Après env. 2 hres
Repeignable :	Après env. 4 hres
Séchage integral :	Après env. 24 hres

Support
Le support doit être propre, sec, non gras, exempt de rouille et de poussières, sans tension et cohérent.

Aluminium
Prétraiter d'abord à fond à l'éponge abrasives REYNS et au nettoyant Südwest Alu & Cuivre.
Procéder ensuite au traitement en appliquant au moins deux couches de Vernis Protège-Métal Jansen.
En situation extérieure, prévoir une troisième couche.

Une marque exclusive de VISTAPAINT

Cuivre, laiton
Prétraiter d'abord à fond à l'NCoat Clean Care.
Soigneusement dégraisser.
Traiter ensuite en appliquant au minimum deux couches de Vernis Protège-Métal Jansen.
En situation extérieure, appliquer une troisième couche.

Chrome, argent
Prétraiter d'abord à fond à l'NCoat Clean Care.
Soigneusement dégraisser.
Traiter ensuite en appliquant au moins deux couches de Vernis Protège-Métal Jansen.
Ajouter une troisième couche en situation extérieure.

Étain, Bronze
Nettoyer à la brosse douce et à l'émulsion nettoyante. Traiter ensuite au Vernis Protège-Métal Jansen.

Zinc
Dégraisser à fond et éliminer les sels de zinc au moyen du nettoyant Zinc & Matériaux Synthétiques et d'une éponge REYNST non abrasive.
Traiter ensuite en appliquant au moins deux couches de Vernis Protège-Métal Jansen.
En situation extérieure : ajouter une troisième couche.

Vieux cuivre patiné
Nettoyer à la brosse douce et l'émulsion nettoyante.
Ensuite, appliquer au moins deux couches de Vernis Protège-Métal Jansen.

En situation extérieure, prévoir une troisième couche.

Acier, fer, fonte
Même si ce produit n'est pas spécialement conçu pour ce type de support, il est beaucoup utilisé à cette fin.
L'effet anti-rouille est obtenu en l'isolant de l'oxygène ambiant.
Sans garantie donc, et certainement pas en plein air.
Éliminer la rouille grossière.
Diluer la première couche à 10 %.
Traiter ensuite en appliquant au minimum deux couches de Vernis Protège-Métal Jansen.

Indication particulière
Après application d'une première couche, des différences de brillance peuvent apparaître sur les supports disparates

Mesures de protection
Voir fiche de sécurité.

Identifiants
Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
8-11-2022.