

ARTIKEL : PP 0201

PRODUCT : PRO-Paint Zinkspray Alu Glanzend

Omschrijving

Speciaal voor het koudverzinken van ijzer- en staalconstructies, het bijwerken en repareren van beschadigde delen aan oud en verweerd zink in de staalbouw, aanhangerbouw, hekwerken, industrie etc. Geeft als ondergrond een glanzende en duurzame bescherming tegen corrosievorming op ijzer en staal, en laat door zijn kleurechtheid het behandelde oppervlak er uitzien als 'vers' verzinkt metaal. Sneldrogend, met een sterk hechtend vermogen en uitstekend overschilderbaar. Temperatuurbestendig tot ca. 250°C.

Toepassingen

IJzer
Staal

Productkenmerken

Uitstekende kathodische corrosiewering	Sneldrogend
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden	Goede vulkracht
Goed puntlasbaar (hou rekening met zinkdamp)	Uitstekende hechting
Zeer goede mix van uiterlijk en bescherming	

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ML
Basis	:	Epoxy-ester
Kleur	:	Aluminium zilver
VOS-gehalte	:	Circa 80 m/m %
Vaste stof-gehalte	:	Circa 20 m/m %
Hittebestendig	:	Tot 250°C
Verbruik	:	1 tot 2 m ² per laag, afhankelijk van object en verwerkingmethode
Droogtijd	:	bij 23°C en rel. vochtigheid 65% Stofdroog na 10 tot 15 minuten Kleefvrij na 20 tot 30 minuten Uitgehard/ overspuitbaar na 24 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid	:	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	:	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 cm. PRO-Paint Zinkspray Alu Glanzend aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Na droging kan, indien gewenst, een primer en een aflaklaag aangebracht worden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 sec. ingedrukt houden).