



Artikel Nr: 1065

Autoschade afplakband / maskingtape

- Professionele autoschade afplakband zowel voor gebruik bij lakken op waterbasis als lakken o.b.v. oplosmiddelen
- Na het droogproces in de cabine of m.b.v. infrarood lampen verwijderbaar zonder lijmresten
- Oplosmiddel- en vochtbestendig tijdens droogcyclus
- De belijming is 'stain resistant' en zal geen vlekken veroorzaken op de bestaande lak tijdens het drogen
- Scherpe rand door speciale snijtechniek
- Optimale hechting op raamrubbers
- Door latex impregnatie vocht- en verfafstotend
- Goede hechting bij overlap op de eigen rug van de tape ter voorkoming van neerslag van spuitnevel
- De tape biedt de benodigde rek om bijv. rondingen van raamrubbers nauwkeurig te kunnen volgen

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Kunstharsrubber
Kleefkracht:	5 N / 25mm RVS
Drager:	Latex geïmpregneerde drager
Temperatuurbereik:	80°C (110°C bij max. 30 minuten)
Rek tot breuk in %:	8%
Met de hand scheurbaar:	Nee
Lijmresten na verwijderen:	Geen lijmresten of breuk bij verwijderen binnen 5 dagen onder normale omstandigheden.
Densiteit:	-
Liner:	-

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
10651550	15 mm	50 m	0,13 mm	<input type="checkbox"/>	60	Crème
10651950	19 mm	50 m	0,13 mm	<input type="checkbox"/>	48	Crème
10652550	25 mm	50 m	0,13 mm	<input type="checkbox"/>	36	Crème
10653850	38 mm	50 m	0,13 mm	<input type="checkbox"/>	24	Crème
10655050	50 mm	50 m	0,13 mm	<input type="checkbox"/>	24	Crème
106510050	100 mm	50 m	0,13 mm	<input type="checkbox"/>	12	Crème
10651950W	19 mm	50 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	48	Crème
10652550W	25 mm	50 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Crème
10653850W	38 mm	50 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	24	Crème
10655050W	50 mm	50 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	24	Crème



Artikel Nr: 1065

Autoschade afplakband / maskingtape

Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: www.berkleba.nl