



Een 1-component oplosmiddelvrije kleefstof voor relatief kleine oppervlakken die snel uithardt.

#### Algemene product informatie

- Kan opgelost worden met aceton
- Verpakking heeft een zelfreinigende werking van de druppelmond
- Onthardt onder invloed van de luchtvochtigheid zeer koud door afsluiting van de lucht
- Het product is aan te brengen bij temperaturen tussen -50 °C en 80 °C
- Te gebruiken in combinatie met AllFix Activator (712501) voor een snellere uitharding
- Ook te gebruiken met AllFix Vulmiddel (712503) voor het opvullen van gaten en scheuren
- U krijgt een speciale AllFix display bij een bestelhoeveelheid van 18 stuks

#### Technische product informatie

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <i>Samenstelling:</i>            | Ethylcyanoacrylaat     |
| <i>Kleur:</i>                    | Transparant            |
| <i>Viscositeit bij 20 °C:</i>    | 3 mPA.s tot 10 mPA.s   |
| <i>Dichtheid:</i>                | 1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| <i>Hechtijd:</i>                 | 2 tot 10 seconden      |
| <i>Handvastheid aluminium:</i>   | 5 tot 10 seconden      |
| <i>Handvastheid rubber:</i>      | 2 tot 5 seconden       |
| <i>Droogtijd:</i>                | 6 tot 12 uur           |
| <i>Maximale opvulvulling:</i>    | 0,05 mm                |
| <i>Temperatuurbestendigheid:</i> | -50 °C tot 80 °C       |



*Warmtegeleidingsvermogen:* 0,1  
(ASTM C 177)

*Trek- afschuifsterkte (DIN 53283):* 22 N/mm

*Houdbaarheid bij 5 °C tot 8 °C:* 12 maanden

#### Applicatie

Schone en droge kleefvakken zijn een voorwaarde voor een goede verkleving. Daarom moeten olie, vet, verfresten, etc. worden verwijderd. Metaal-, en kunststofdelen moeten worden opgeruwd of geschuurd voor een goede verankering. De te verkleven oppervlakken dienen relatief vlak en klein te zijn. De kleefstoflaagdikte mag niet dikker zijn dan 0,2 mm, bij een grotere laagdikte vertraagt het uithardingsproces (in combinatie met de AllFix activator versnelt de uitharding naar enkele seconden). Een dunne laag aan een zijde aanbrengen en de delen samendrukken. Hoe dunner de lijmlaag, des te beter het resultaat.

#### Toepassingen

- Universeel toepasbaar op rubber, metaal, textiel, hout, glas, kunststof, keramiek, etc.
- Geschikt voor het verkleven van versteklijsten, kopse verbindingen en dunne materialen

#### Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

#### Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

#### Verpakkingseenheid

| Art.nr. | Verp.         |
|---------|---------------|
| 712505  | 1 x pen 12 gr |

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.  
8-11-2023.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T