



ARDEX A 950

Flex-egalisie, grijs

- Snelle droging door ARDURAPID® effect
- Voor wand, plafond en vloer
- Spanningsarm ook in dikke lagen
- Hoge vulkracht
- Te schuren en te gletten
- Zuinig in verbruik door lichte vulstoffen, korrelgrootte tot 1 mm



Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet droog, vast, belastbaar en vrij van stof, vuil en scheidende lagen zijn. Oude, slecht hechtende of zwak afbindende verf, los stucwerk en behang verwijderen.

Toepassing

Binnen. Vloeren, wanden, plafonds.

- Repareren en uitvlakken van wanden en plafonds, vullen van grote oneffenheden, bijwerken van diepe gaten
 - ter voorbereiding van tegelwerk of andere bedekkingen
- Verlijmen van gipskartonplaten, gipsvezelplaten en andere bouwplaten
- Egaliseren van wanden en vloeren
- Afdichten met ARDEX S 1-K al na ongeveer 2 uur
- Voor een snelle voorbereiding van een ondergrond van PANDOMO® Wall en andere decoratieve afwerkingen.

Samenstelling

Grijs poeder met speciale cementsoorten, kunststoffen en geselecteerde lichte vulstoffen. Het poeder wordt met water gemengd tot een soepele, stabiele mortel, die gemakkelijk in dikkere en dunnere lagen kan worden opgebracht en na ongeveer 60 minuten is uitgehard. De mortel is spanningsarm en na het drogen ademend.

ARDEX GmbH
Postbus 6120
58430 Witten
DUITSLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd
QM/UM-systeem volgens
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX A 950

Flex-egalisie, grijs

Ondergrond	zonder primer	met primer / alleen binnen
Cellenbeton		ARDEX P 52
beton		ARDEX P 52
metselwerk	☑	
gipsplaten		ARDEX P 52
kalkzandsteen	☑	
gipsgebonden egalisiemiddel		ARDEX P 52
gipskarton- en gipsvezelplaten	☑	
cementvezelplaten	☑	
OSB plaat DIN EN 300		ARDEX P 82
spaanplaat P4 - P7		ARDEX P 52
tegels	☑	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
natuursteen	☑	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
acryl- en acrylharsverven		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
watervaste, schuurvaste en afwasbare matte dispersieverven		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
latexverven	☑	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
mineraal schuurpleister	☑	
MG 2 kalkcementmortel	☑	
MG 3 cementmortel	☑	
MG 4 gipsmortel		ARDEX P 4 READY
kunsttharspleister	☑	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82

Verwerking

Om 25 kg ARDEX A 950-poeder te mengen, is ongeveer 7,75 tot 8,75 liter water nodig. Maak slechts zoveel materiaal aan als er binnen 30 tot 40 minuten kan worden verwerkt.

Na een 'rijpingstijd' van 1 tot 3 minuten en nogmaals mixen kan de mortel bij +20 °C gedurende ongeveer 30-40 minuten worden verwerkt. De mortel kan onmiddellijk in de gewenste laagdikte worden opgebracht. Door hydratatie en droging is de mortellaag na circa 60 minuten voldoende uitgehard voor verdere bewerking, zoals napeisteren met ARDEX A 950.

Voor een glad resultaat wordt de egalisiemortel na uitharden bijgewerkt of met een sponsbord gelijkmatig bevochtigd en daarna met een spaan afgestroken.

Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de afbindtijd. In geval van twijfel een proefvlak maken. ARDEX A950 boven +5 °C verwerken. Lage temperaturen verlengen en hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. Tegels kunnen na voldoende uitharding van de mortellagen worden verlijmd. Bij normale temperaturen kan dit na ongeveer 2-3 uur. Na droging kan natuursteen na ongeveer 1 dag worden geplaatst. Als de mortellaag droog is kan er verder gewerkt worden met verf, behang of andere bedekkingen. ARDEX A 950 egalisielagen niet fluateren. Bij plaatselijk uitvlakken voor de nabehandeling rekening houden met het verschil in het zuigend vermogen en de alkaliteit van de ondergrond. Voor een neutraal, wit oppervlak is het mogelijk ARDEX R 1(C), ARDEX A 828 of ARDEX A 826 op de gedroogde lagen ARDEX A 950 op te brengen. Volg de adviezen voor de verwerking van lijmen en verven.

Vloeren:	Laagdikten:
calciumsulfaatdekvloeren	15 mm
tegels/terrazzo	30 mm
beton	30 mm
cementdekvloeren	30 mm
spaanplaten	15 mm

Buiten en in permanent natte ruimtes kan ARDEX A 950 niet worden toegepast.

Belangrijk

Neem de aanwijzingen in onze veiligheidsinformatiebladen in acht.

Technische gegevens volgens ARDEX kwaliteitsnorm

Mengverhouding circa	Component A 7,75 l water 8,75 l water	Component B 25 kg poeder 25 kg poeder
Materiaalverbruik circa	Materiaalverbruik 1,1 kg poeder per m² en mm	
Soortelijk gewicht circa	1,10 kg/l	
Gewicht gebruiksklaar circa	1,40 kg/l	
Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ	60	
Toepassingseigenschappen		
Verwerkingstijd circa	30 minu(u)t(en)	
Tijd tot verdere bewerking	na 1 dag (min. 16 uur)	

ARDEX A 950

Flex-egalisie, grijs

Mechanische eigenschappen

Buigtreksterkte circa	Tijd	Buigtreksterkte circa
	na 1 dag	2 N/mm ²
	na 7 dagen	3 N/mm ²
	na 28 dagen	4 N/mm ²
Druksterkte circa	Tijd	Druksterkte van circa
	na 1 dag	6 N/mm ²
	na 7 dagen	11 N/mm ²
	na 28 dagen	14 N/mm ²

Productgegevens

pH-waarde circa	12
EMICODE	EC 1 PLUS = zeer emissiearm PLUS
GISCODE	ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm
Verpakking	Zakken van 25 kg netto;
Opslag	In droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Toepassingsadvies

Technische hotline:

Tel. : +49 2302 664-362 *

E-Mail : hotline.benelux@ardex.eu

*Bereikbaar tijdens kantooruren