



2K acrylaat polyurethaan eindlaag.

Toepassing

- Buiten
- Eindlaag voor diverse systemen, o.a. polyurethaan of epoxysystemen en Vista 2K PU Primer
- Constructies
- Ramen en deuren
- Vloeren
- Enz. Enz.

Eigenschappen

- 2-component acrylaat polyurethaanverf
- Zeer snelle droging
- Niet vergelend
- Weersbestendig
- Hoge hardheid van de verffilm
- Elastisch

Product

<i>Bindmiddelbasis:</i>	Hydroxyacrylaten en alifatisch isocynaten
<i>Pigment:</i>	Bariumsulfaat, magnesium-silicaten en buitenbestendige pigmenten (loodvrij)
<i>Kleuren:</i>	Ral-kleuren, NCS Andere kleuren op aanvraag
<i>Verpakking:</i>	1 ltr, 4 ltr en 10 ltr
<i>Mengverhouding:</i>	5:1 in volume

Mengfouten resulteren in glansverschillen en afwijkende eigenschappen. Daarom wordt aangeraden de volledige inhoud van basis en harder te mengen.

<i>Potlife:</i>	Ca. 6 uur bij 20 °C
<i>Verbruik:</i>	Ca. 7 m ² /ltr bij 100-120 micron nat

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie.



<i>Glansgraad:</i>	Zijdeglanzend, 60% (±10) Gardner 60°
<i>Dichtheid:</i>	Ca. 1,2-1,4 g/cm ³ , afhankelijk van de kleur
<i>Verdunning:</i>	Südwest verdunning V33
<i>Opslag:</i>	Minimaal 1 jaar, koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie:

Met kwast, rol en spuitapplicatie.
2K vachtroller met een 12 mm poolhoogte.

Airless spuiten

Spuitopening:	0,013-0,017"
Hoek:	40-80
Druk:	200 bar
Viscositeit:	Max 10% verdunnen met Südwest verdunning V33

Lage druk spuiten

Nozzle:	1,8-2,0 mm
Luchtdruk:	3,0-5,0 bar
Viscositeit:	Max 10% verdunnen met Südwest verdunning V33

Opgegeven spuitgegevens zijn indicatief en kunnen wijzigen bij (onder andere) toepassing, spuitapparatuur, merk en gewenst eindresultaat.

Raadpleeg instructies van de fabrikant.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest verdunning V33.

Spoelresten, natte verfstreken en verpakkingen inleveren bij een chemisch afvaldepot om af te voeren volgens lokale/nationale regelgeving.

Temperatuur

Minimale object-, omgeving- en materiaal-temperatuur
10 °C.

De relatieve vochtigheid mag maximaal 85% bedragen
terwijl de temperatuur van het oppervlak, bij de applicatie,
minimum 3 °C hoger moet zijn dan het
dauwpunt.

Temperatuur en relatieve vochtigheid moeten steeds in de
directe nabijheid van het te coaten voorwerp
worden opgemeten.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog:	Na ca. 15 min
Kleefvrij:	Na ca. 1-2 uur
Overschilderbaar:	Na ca. 12 uur
	Binnen 24 uur overschilderen anders tussenschuren.
Droog:	Na ca. 24 uur
Max. weerstand:	Na 7 dagen

Ondergrond

Het te schilderen oppervlak moet vrij zijn van vet, olie,
water, stof of andere verontreinigingen die een goede
hechting verhinderen. Verouderde epoxy of
polyurethaan oppervlakken moeten opgeruimd worden
met Korrel P 220.

Als primer op aluminium en verzinkt staal e.d. is Vista 2K
PU Primer aangewezen.

Bijzondere aanwijzingen

Voor een antislip effect kan 5% (in gewicht)
Polypropyleenkorrels met de coating vermengd worden.
Mate van antislip is ter beoordeling van de opdrachtgever.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
13-12-2024.