



Vernis spécial parquet bi-composant à base de polyuréthane.

### Application

- Intérieur
- Sur parquet, bambou, panneaux OSB et sols en bois
- Pour un look décoratif naturel et non traité d'un support qu'il convient néanmoins de protéger

### Propriétés

- Revêtement polyuréthane 2K, sans solvants, diluable à l'eau
- Look matité extrême
- Aspect naturel (invisible à l'œil nu)
- Résistance à l'usure
- Séchage rapide
- Non jaunissant
- Facile à poncer
- Mise en œuvre facile
- Bonne résistance aux produits chimiques domestiques
- Directement applicable sur bois de chêne
- Insensible à l'acide tannique du bois de chêne

### Descriptif

*Liant à base de :* Polyuréthane 2K sans solvants, en phase aqueuse

*Teinte :* Transparent, incolore

*Conditionnement :* 0,94 litre, 2,41 litres

*Rendement :* Env. 8 m<sup>2</sup>/litre (360 ml/m<sup>2</sup>)

*Degré de brillance :* Matité extrême (< 5 GU, à 60°)

*Densité :* Env. 1,04 g/ml

*Matières sèches :* Env. 32 %

*Rapport de mélange :* 20 : 1 en poids  
Ajouter le composant B au composant A, puis mélanger mécaniquement jusqu'à obtention d'une masse homogène.



*Potlife :* Env. 2 heures (à 20°C)

*Diluant :* Aucun

*Stockage :* Au frais, sous emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires, à minimum 6°C et maximum 30°C, sous emballage non entamé, pendant env. 9 mois

### Application

À la brosse et au rouleau microfibre 2K non pelucheux à poils courts et bords arrondis. Répartir de manière homogène.

*Nettoyage de l'outillage :* Sitôt après, à l'eau claire et papier absorbant.

### Température

Ne pas appliquer à des températures sous les 15°C ni au-dessus des 30°C. Cela vaut également pour la température du support et des matériaux.

### Séchage

(+20°C / 55 % RV)

*Praticable :* Après min. 4 heures

*Repeignable :* Après min. 4 heures à maximum 1 jour

*Entièrement praticable :* Après 5-7 jours

### Remarque

Les taux d'humidité élevés et les températures basses ont pour effet de prolonger les temps de séchage. Bien ventiler pendant et après l'application (éviter les courants d'air).

### Support

Le support doit être propre, sec, exempt de graisses, de poussières et de résidus de cire et de silicones.

### *Supports en bois nu*

Bien poncer la surface en bois grain P150, ponçage final grain P180. Max 9 % d'humidité.

Finition du support : appliquer au moins 3 couches de Vista Aqua Invisible 5.0. L'épaisseur de couche doit être d'au moins 360 g/m<sup>2</sup>. Temps de séchage entre couches : minimum 4 heures et max. 24 heures.

### *Bois exotiques huileux*

En présence d'essences de bois dites huileuses, il est conseillé de les dégraisser au préalable. La surface bois doit être soigneusement poncée (grain P150), ponçage final grain P180. Max 9 % d'humidité.

Les traiter ensuite à l'isolant incolore Vista Boscalit Aqua Isoleergrond (**ne pas** poncer cette couche de Boscalit après application). Pour la finition du support, appliquer minimum 2 couches de Vista Aqua Invisible 5.0. L'épaisseur totale de couche doit être d'au moins 240 g/m<sup>2</sup>. Temps de séchage entre couches : minimum 4 heures et maximum 24 heures. Remarque : L'application de la couche isolante Vista Boscalit Aqua Isoleergrond peut influencer sur l'aspect final du sol (éclat naturel et densité).

Grâce à un liant spécial, Vista Aqua Invisible 5.0 est insensible aux substances inhérentes au bois de chêne (acides tanniques).

Il est donc inutile d'appliquer une couche de fond isolante de Vista Boscalit Aqua Isoleergrond.

### *Application sur couches vernies bien adhérentes.*

Le support doit être propre, sec, exempt de poussières et de saletés. Bien poncer les couches existantes de vernis jusqu'à les matifier, avant d'appliquer 2 couches de finition de Vista Aqua Invisible 5.0. La totale épaisseur de feuil doit être d'au moins 240 g/m<sup>2</sup>. Temps de séchage entre couches : minimum 4 heures et maximum 24 heures. Remarque : L'application de la couche isolante Vista Boscalit Aqua Isoleergrond peut influencer sur l'aspect final du sol (éclat naturel et densité).

Remarque : La présence d'un type de vernis peut avoir une influence sur le look final (aspect naturel et densité) du sol.

### **Entretien/Nettoyage**

S'il importe de maintenir le look mat et naturel de la surface, et si une légère couche antidérapante est souhaitée, il est conseillé de nettoyer le support au moyen de Vista MatProtectie.

N'appliquer ce produit nettoyant qu'après au moins 5 jours de séchage complet du revêtement de sol. En appliquant d'autres produits nettoyants, l'on risque d'altérer le degré de brillance, l'éclat et la qualité du système de revêtement.

### **Indication particulière**

Les colorants que contiennent p. ex. le café, le thé, le vin rouge etc. peuvent laisser des taches rebelles voire indélébiles sur le système de revêtement. Une couche trop épaisse peut donner lieu à des taches blanches ou à la formation d'un voile blanchâtre. Notamment à hauteur des raccords et chevauchements, et particulièrement sur les bois sombres.

Également sur du bois brut et inégal, pourvu de nœuds, de pores profonds ou de nervures, sur des assemblages à languettes et rainures ainsi que sur des planches brutes (imitant le bois d'échafaudage), des concentrations du produit matifiant peuvent se loger dans les concavités.

Ces couches épaisses à l'aspect laiteux sont inesthétiques.

Il est donc vivement conseillé de passer au rouleau sec afin d'éviter ces concentrations indésirables du vernis et de sa substance matifiante.

À l'état liquide, le produit présente un voile laiteux lequel disparaît au séchage, pour autant que la mise en œuvre soit respectée et que l'épaisseur de couche soit correcte.

Les fluctuations de température et d'HR ainsi que les courants atmosphériques peuvent générer des différences de brillance.

Une charge mécanique abrasive et répétitive provoque de l'usure.

Ne convient pas à la charge mécanique de dures roulettes de fauteuils de bureau.

Les tapis de sol prolongent la pérennité du coating. Un nettoyage régulier aussi.

### **Mesures de protection**

Voir fiche de sécurité.

### **Identifiants**

Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
1-7-2019.