



STIX A540 MULTI PLUS

COLLE EN DISPERSION MULTI-USAGE POUR LINOLÉUM & PVC

AVANTAGES

- très faible en émission
- sans solvants
- mise en oeuvre facile
- bonne adhérence initiale
- haute force d'adhérence finale
- faible consommation



PRODUIT

Colle en dispersion sans solvants et très faible en émission.

APPLICATIONS

Convient en particulier pour PVC en lés ou en dalles, cushion floor et caoutchouc jusqu'à 3,5 mm avec 2 côtés lisses.

Convient aussi pour linoléum et différentes moquettes.

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit répondre au DIN 18365 et doit être sec en permanence, plan, propre et doit résister à l'arrachement et à la compression. Eventuellement primairiser.

Primairisation : Utiliser les primaires et égalisations adéquats. Egaliser les chapes à base d'asphalte et autres supports non absorbants en minimum 3 mm.

Application : Étaler la colle uniformément avec une spatule appropriée sur le support. Respecter le temps de gommage avant de poser le revêtement; 10 à 15 min. pour encollage lit frais; 30 à 60 min. pour encollage de contact. Maroufler soigneusement à l'aide d'un rouleau lourd. Après ±30 min. accentuer le marouflage sur les joints et en lisière (dépend des paramètres extérieurs). Suivre les conseils du fabricant. Encollage de caoutchouc à partir 3 mm : spatule B1.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l'emballage d'origine fermé. 12 mois. Craint le gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostiksdsthevercs.com.

Couleur	Conditionnement	Code
beige blanc	seau de 14 kg	30615683

Caractéristiques techniques	
Base	dispersion de résine synthétique
Densité	1,3 g/cm ³
Température de mise en oeuvre	+15°C à +20°C
Temps de gommage	encollage lit frais: 10-15 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%) encollage de contact: 30-60 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Temps ouvert	60 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Spatule conseillée	A2 consommation ± 320 g/m ² B1 consommation ± 380 g/m ² B2 consommation ± 650 g/m ²
Ouverture à la marche	après 24 h
Temps d'attente pour soudure des joints	24 h
Convient pour roulettes	oui, selon DIN EN 12529
Convient pour sol chauffant	oui, suivre les règles du fabricant
Nettoyage de la colle non-durcie	eau
GEV-EMICODE	EC1+
Der Blaue Engel	RAL UZ 113
GISCODE	D1

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
Belgique
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Pays-Bas
www.Bostik.nl