



Goudkleurige effectlak.

Toepassing

- Binnen- en buitensituaties
- Op ijzer en staal
- Op hout en spaanplaat
- Op pijpen, verwarmingsradiatoren
- Hekken, deuren maar ook op autovelgen

Eigenschappen

- Hitte bestendig tot 150°C (zonder optische veranderingen)
- Zijdeglanzend oppervlak
- Mooi metaal effect

Product

Bindmiddelbasis: Alkydhars

Kleuren: Goud

Verpakking: 125 ml, 375 ml, 750 ml en 2,5 ltr

Verbruik: Ca. 12 m²/ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Glansgraad: Zijdeglanzend

Dichtheid: Ca. 1,1 g/cm³

Verdunning: Südwest verdunner V21

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met kwast, rol en spuit.

Hogedruk

Spuitopening: 1,5 mm

Luchtdruk: 3,0-5,0 bar

Airless

Spuitopening: 0,0011-0,0013 inch

Materiaaldruk: 160-180 bar

Indien de lak verspoten wordt, ongeveer 5% verdunnen.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest verdunner V21.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10°C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging (+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 6-8 uur

Overschilderbaar: Na ca. 12-14 uur

Doorgedroogd: Na ca. 2-3 dagen

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

IJzer en staal

Grondig ontroesten (min. SA 2 ½ - ST 3).

Vervolgens 2 x met Südwest All-Grund gronden.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Goudlak.

Goed hechtende oude verflagen

Grondig reinigen. Vet, vuil, algen en kalkafzetting zorgvuldig verwijderen.

Indien noodzakelijk met de Südwest All-Grund gronden.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Goudlak.

Hout

Grondig reinigen.

Het geheel schuren met korrel P150.

Ontstoffen en vervolgens met Südwest All-Grund gronden.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Goudlak.

Zink, kunststof en aluminium

Voor behandelen met Südwest Zink- en

Kunststofreiniger of Südwest Koper- en Aluminium reiniger.

1 laag Südwest All-Grund aanbrengen.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Jansen Goudlak.

Bijzondere aanwijzing

Door de toepassing van echte metaalpigmenten kan niet direct een vernis over de Goudlak aangebracht worden.

Een laag half-om-half Goudlak vermengt met Südwest Paladur.

Afwerken met Südwest Paladur.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 19-2-2019.