

Wunderlay Easystick 6mm

Wunderlay Easystick is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het licht gewicht rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van tapijt. Wunderlay Easystick is geschikt voor huishoudelijk gebruik, zoals woonkamer, slaapkamer, gang en trappen. En projectgebruik, zoals de entree, restaurants, gangen, kamers en trappen. (De trappen altijd dubbelzijdig verlijmen.)

- Zeer hoog indrukherstellende vermogen
- Licht in gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled

| | |
|---|---|
| Legmethode: | Wunderlay Easystick installeren met de single stick methode, dus met de zelfklevende onderlaag naar beneden en met de crêpe zijde naar boven. |
| Legrichting: | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
| Algemene bouwinspectie vergunning: | NA |
| Dikte: | 6 mm / $\pm 0,6$ mm - maximum tolerantie 10% |
| Afmeting: | 10m x 1,5m = ± 15 m ² |
| Gewicht: | 1360 gr/m ² / ± 136 gr/m ² (20,4 kg/per rol) - maximum tolerantie 10% |
| Densiteit: | 220 kg/m ³ / ± 22 kg - maximum tolerantie 10% |
| Materiaal: | Bovenlaag : Crêpe Middenlaag : Rebond polyurethaan schuim Onderlaag : Spunbond polipropyleen non-woven non-slip laag |
| Verpakking: | Materiaal : Bedrukte LDPE folie (zonder koker) met inlegvel met leginstructie. |

Wunderlay Easystick 6mm

Technische gegevens:

| | |
|--|--|
| Dimensionale stabiliteit trekkracht | : 40 N/mm ² / lengte 149N / breedte 73N |
| Dimensionale stabiliteit verlenging/ rek: (Test method: ISO 13934-1) | : 10% / lengte 5% / breedte 3% |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | : mits dubbelzijdig verlijmd |
| Contactgeluidisolatie (Test methode: NA) | : $\Delta L_w = 25\text{dB}$ |
| Warmteweerstand (Test methode: NA) | : 2,1 togs - 0,21m ² K/W |
| Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1) | : Efl-S1 |
| ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06) | : NA |
| Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123) | : Klasse KM3 |

Installatie advies:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtininstallatie ligt tussen de 50-70%. en de verwerkingstemperatuur is 15-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes of stoffeerdere.
- Gebruik voor fixeren van de zelfhechtende onderlaag op de ondergrond een Roberts® Verlengbare Handwals (R10955) of een wals niet zwaarder dan 30kg!
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen, daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten **altijd** dubbezijdig te verlijmen. Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabriek en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

