



ARDEX A 828 COMFORT

Ultralicht uitvlakmiddel

- Te verwerken als hand- en rolpleister
- Consistentie blijft binnen de verwerkingstijd hetzelfde
- Goede nabewerking zonder schuren
- Afwerking tot op 0 mm is mogelijk
- Comfortabel mengen ook van grotere hoeveelheden
- Zuinig in verbruik
- Zeer goed te schuren
- Laagdikte naar wens



Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet stroef, droog, stevig en vrij van stof zijn. ARDEX A 828 COMFORT hecht uitstekend op dispersieverf, latexverf en oppervlakken van beton.

Toepassing

Binnen. Wand, plafond.

- Voor het egaliseren en pleisteren van wanden en plafonds
- Vullen van voegen tussen gips- en gipsvezelplaten
- Voor het aanbrengen van stucwerk volgens de kwaliteitsklassen Q1 - Q4 op gips- en gipsvezelplaten (*In overeenstemming met informatieblad nr. 2 van de sector gipsplaten van het 'Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.')
- op draagkrachtige dispersieverf en latexverf zonder voorstrijk

Samenstelling

Witte egalisiemortel op gipskunststofbasis met lichte vulstoffen. ARDEX A 828 COMFORT kenmerkt zich door een korte aanmaaktijd, gemakkelijke verwerking, hoge stabiliteit en goede vulkracht. ARDEX A 828 COMFORT is damp-open en is geschikt voor het dragen van verf, decoratieve technieken en behang.

ARDEX GmbH
Postbus 6120
58430 Witten
DUITSLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd
QM/UM-systeem volgens
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX A 828 COMFORT

Ultralicht uitvlakmiddel

Ondergrond	zonder voorstrijk	met voorstrijk
Cellenbeton	☒	
Beton	☒	
Baksteenmetselwerk	☒	
Gipsblokken	☒	
Kalkzandsteen	☒	
Gipspleister	☒	
Gips- en gipsvezelplaten	☒	
Cementvezelplaten	☒	
OSB-platen DIN EN 300		ARDEX P 82
Spaanplaat P4 - P7		ARDEX P 52 ARDEX P 82
Tegelwerk		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Natuursteen		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Acrylverf en alkydharsverf		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Watravaste, schrob- en was bestendige matte dispersieverf	☒	
Latexverf	☒	
Minerale sierpleisters	☒	
MG 2 kalkcementmortel	☒	
MG 3 cementmortel	☒	
MG 4 gipsmortel	☒	

Verwerking

Om 15 kg Ardex A 828 COMFORT poeder te mixen, is circa 10,8 L water nodig. Bij grotere hoeveelheden (15 kg) raden

we aan te mixen met een krachtige mixer (bijvoorbeeld met een mixer van het type Collomix DLX 152).

Na een rijtijd van ongeveer 1 minuut en nogmaals mixen is de egalisiemortel pasteus en romig en kan gedurende circa 60 minuten verwerkt worden. De consistentie van ARDEX A 828 COMFORT blijft binnen de volledige verwerkingstijd constant, zodat de mortel zonder moeite aangebracht kan worden tijdens de verwerkingstijd. Na het gladstrijken van de opgebrachte egalisielaag kan de laag nogmaals met lichte druk uitgevlakt worden zodat een glad oppervlak ontstaat zonder te schuren.

Aanbrengen met een roller

Voor het aanbrengen met een roller de egalisiemortel mengen met maximaal 11,3 liter water zoals hierboven staat beschreven. Na een rijtijd van 1 tot 3 minuten en nogmaals mixen de egalisiemortel gelijkmatig aanbrengen met een nylon roller met een vachtdikte van 21 mm of met een pleisterroller met nylon vezels.

Door de gelijkmatige droging kunnen daarna probleemloos schilderwerkzaamheden uitgevoerd worden.

ARDEX A 828 COMFORT kan in gaten, afgebrokkelde stukken en op oppervlakken in elke gewenste dikte aangebracht worden en droogt spanningsvrij.

ARDEX A 828 COMFORT verwerken bij temperaturen boven +5 °C. Lage temperaturen verlengen en hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.

Praktijktip

Om het ARDEX A 828 COMFORT-oppervlak te schuren, raden we schuurpapier met korrel 180-240 van het merk MIRKA en FESTOOL aan.

Technische gegevens volgens ARDEX kwaliteitsnorm

Mengverhouding circa	Component A 10,8 l water	Component B 15 kg poeder
Materiaalverbruik circa	Materiaalverbruik 0,7 kg poeder per m² en mm	
Afwerkingskwaliteit	Verbruik 0,2 kg/m² 0,1 kg/m² 0,1 kg/m² 0,7 kg/m²	Afwerkingskwaliteit 1 2 voortbouwend op 1 3 voortbouwend op 2 4, het gehele oppervlak afwerken per mm
Soortelijk gewicht circa	0,75 kg/l	
Gewicht gebruiksklaar circa	1,20 kg/l	
Productclassificatie	Voegvuller voor het pleisteren van voegen zonder band of gaas, type 4B, volgens EN 13963	
Toepassingseigenschappen		
Verwerkingstijd circa	60 minu(u)t(en)	
Verven en lijmen	na droging	
Productgegevens		
pH-waarde circa	8	

ARDEX A 828 COMFORT

Ultralicht uitvlakmiddel

EMICODE	EC 1 PLUS = zeer emissiearm PLUS
GISCODE	CP1= egalisiemortel op basis van calciumsulfaat, zonder gevaarsetiket
Verpakking	Zakken met 15 kg netto
Opslag	In droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Toepassingsadvies

Technische hotline:

Tel. : +49 2302 664-362 *

E-Mail : hotline.benelux@ardex.eu

*Bereikbaar tijdens kantooruren