



Een hittebestendige watergedragen aluminium effect lak voor het verfraaien van o.a. wanden, deuren, radiatoren, kachelpijpen en stalen constructies in binnen- en buitensituaties.

Toepassing

- Binnen- en buitensituaties
- Oude lakken (niet thermoplastische)
- Staal
- Hout
- Minerale ondergronden

Eigenschappen

- Hitte bestendig tot 200°C (zonder optische veranderingen)
- Glanzend oppervlak
- Vele kleuren (o.a. Ral 9006, brons, goud, koper)
- Weersbestendig (geen afwerklaag noodzakelijk)
- Snel drogend
- Geeft niet zwart af
- Krasvast
- Versterkt door individueel ingekapselde Alu-deeltjes

Product

Bindmiddelbasis: Acrylaat en Aluminiumpigment

Kleuren: Ca. Ral 9006 (MET 0910)
Ca. Ral 9007 (MET 0710)
Koper (MET 0200)
Brons (MET 0120)
Goud (MET 0100)
Zwart (MET 0740)
Andere kleuren zie kleurkaart

Verpakking: 750 ml en 2,5 ltr groter op aanvraag

Verbruik: Ca. 10 m² per ltr afhankelijk van de ondergrond

Glansgraad: Glanzend

Dichtheid: Ca. 1,1 g/cm³

Verdunning: Schoonwater

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Applicatie

Met kwast, lakvilt rol en spuitapplicatie.

Voor het beste resultaat adviseren wij de spuitapplicatie. Op grote vlakken kunnen met de rol banen te zien zijn en met de kwast kunnen strepen het gevolg zijn.

Finecoat (HVLP)

Opening: 1,8 mm
Druk: 0,55 bar (standaard)
Viscositeit: 5%

Reinigen van het gereedschap:

Direct na gebruik met water en zeep.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10°C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging (+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 20 min
Overschilderbaar: Na ca. 1 uur
Doorgedroogd: Na ca. 20-36 uur

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

IJzer en staal

Grondig ontroesten (min. SA 2 ½).
Vervolgens 2 x met Südwest Acryl All-Grund gronden (tot 100°C), boven de 100°C zonder te gronden.
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Aqua Aluminium Effectlak.

Goed hechtende oude verflagen

Grondig reinigen. Vet, vuil, algen en kalkafzetting zorgvuldig verwijderen. Indien noodzakelijk met de Südwest Acryl All-Grund gronden.
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Aqua Aluminium Effectlak.

Hout

Grondig reinigen. Het geheel schuren met korrel P150.

Ontstoffen en vervolgens met Südwest Acryl All-Grund gronden. Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Aqua Aluminium Effectlak.

Zink, kunststof en aluminium

Voor behandelen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger of Südwest Koper- en Aluminium reiniger.

Vervolgen 1 laag Südwest Acryl All-Grund aanbrengen.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Aqua Aluminium Effectlak.

Minerale ondergronden

1 laag Südwest Hydrogrund aanbrengen. Vervolgens behandelen met één laag Südwest Acryl All-Grund. Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Aqua Aluminium Effectlak.

Glasweefsel en behang

Behandel de ondergrond met 1 laag goede dispersieverf.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Aqua Aluminium Effectlak.

Bijzondere aanwijzing

Het optimale aluminiumlak effect wordt verkregen bij de verwerking met de spuit. Bij rollen op grotere vlakken gelijkmatig in één richting afrollen.

Door het roeren of schudden kan het beschermlaagje om het aluminiumpigment beschadigen. Dit kan tot gasvorming in het blik leiden.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 20-12-2018.