



Peinture d'intérieur en phase aqueuse, isolante et très couvrante, peu tension et d'aspect mat.

#### Champs d'application

- Pour isoler les traces de nicotine et d'incendie (taches d'eau séchée et suie) et les substances constitutives du bois
- Pour la rénovation de plafonds et parois

#### Propriétés

- Diluable à l'eau
- Non jaunissant
- Excellentes propriétés isolantes
- Pour colorer avec Vista Couleurs Universelles (teintes pastel)
- Classe de couverture 1, très bon pouvoir couvrant
- Classe de récurage 2, selon la norme NEN EN 13300
- Très bonne opacité
- Peu tensions
- Bonne fluidité
- Belle matité
- Plusieurs couches par jour possibles
- Applicable dans les zones où des denrées alimentaires sont produites ou transformées
- Bel aspect mat

#### Descriptif

*Liant :* Spécial polymères

*Pigment :* Dioxyde de titane rutile

*Teinte :* Blanc

*Conditionnement :* 5 litres et 12,5 litres

*Rendement :* Env. 6 m<sup>2</sup>/litre, selon support et méthode d'application

*Degré de brillance :* Mat

*Diluant :* Prêt à l'emploi

*Densité :* Env. 1,51 g/cm<sup>3</sup>



*Stockage :* Au frais, sous emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

#### Mise en œuvre

Brosses, rouleaux, pistolets (Airless).

Rouleau à tissage compact (microfibre) longueur poils 13-18 mm.

Au pistolet

Type : Wagner Aircoat

Buse : 0.017

Angle : 40°

Pression matériau : 180 bar

Pression d'air : 2,2 bar

Filtre pistolet : Blanc

Viscosité : 5 % dilué à l'eau

Les données de pulvérisation indiquées sont indicatives et peuvent varier en fonction (entre autres) de l'application, du matériel de pulvérisation, de la marque et du résultat final souhaité.

Consultez les instructions du

*Nettoyage de l'outillage :* Sitôt après à l'eau.

Veiller à nettoyer soigneusement l'appareillage.

Restes de rinçage, résidus de peinture humide et emballages à déposer dans un centre de déchets chimiques pour être éliminés conformément à la réglementation locale/nationale.

*Teinture*

Avec Vista Couleurs Universelles ou les pâtes à base d'eau de la machine à mélanger.

Seulement des nuances pastel de blanc.

#### Température

Ne pas appliquer sous les +10°C et pas au-dessus de 30°C, température ambiante et de surface.

RH entre 30 et 60 %.

À des températures inférieures à 15°C, la valeur d'isolation peut diminuer.

## **Séchage** (+20 °C / 55 % humidité relative)

Hors-poussières :	Après env. 30 min
Hors-poisée :	Après env. 40 min
Repeignable :	Après env. 4 heures (avec lui-même)
Séché :	Après env. 24 heures

Des températures inférieures et un taux d'humidité relative supérieur prolongent les temps de séchage.

## **Support**

Le support doit être propre, sec, porteur et exempt de couches détachables.

### *Support encrassé*

Ne pas laver les traces de nicotine et de suie à l'eau.

Brossage à sec recommandé.

Appliquer directement Vista Aqua BO-KH sur la zone souillée du support.

Les taches d'eau doivent être sèches.

Selon le degré d'encrassement, nous conseillons 1-2 couches de Vista Aqua BO-KH.

### *Supports farinants ou forts poreux*

Fixer d'abord au moyen de Südwest Hydrogrund.

Après séchage, appliquer 1-2 couches de Vista Aqua BO-KH.

### *Supports non poreux (peinture murale)*

Appliquer 1-2 couches de Vista Aqua BO-KH.

### *Bois*

Appliquer 1-2 couches de Vista Aqua BO-KH.

### *Plâtre, béton, stucage*

Appliquer 1-2 couches de Vista Aqua BO-KH.

### *Chaux et anciennes détrempe (peintures à la colle)*

Ne peuvent être traitées qu'au moyen de Vista BO-KH dans sa version à base de solvants.

Commencer par une application test.

## **Indication particulière**

Selon le degré de pollution, nous conseillons 1-2 couches de Vista Aqua BO-KH.

Het product is gebruiksklaar.

Verdunnen kan de isolatiewaarde verminderen.

En cas de pollution importante, l'application d'une couche de Vista Boscalit Aqua Isoleergrond peut s'avérer nécessaire.

Dans certaines situations, il est impossible d'isoler au moyen de produits en phase aqueuse.

En ce cas, appliquer Vista BO-KH (dans sa version à base de solvants).

En repeignant Vista Aqua BO-KH au moyen d'une peinture murale non isolante en phase aqueuse, les souillures risquent de réapparaître.

Il est fortement conseillé de repeindre au moyen d'un produit sans tension.

## **Mesures de protection**

Voir fiche de sécurité.

## **Identifiants**

Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
17-1-2025.