

**Toepassing**

- Binnen situaties
- Als decoratieve afwerking
- Metaal bescherming

Eigenschappen

- Hitte bestendig tot 80 °C
- Glanzend oppervlak
- Kras- en stootvast
- Hamerslag structuur
- Met roller aan te brengen

Product

Bindmiddelbasis: Combinatie van kunstharsen

Kleuren: 0013 Hellgrau
0014 Mittelgrau
0015 Dunkelgrau
0016 Blau
0017 Grün

Verpakking: 375 ml, 750 ml en 2,5 ltr

Verbruik: Ca. 8 m² per ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Glansgraad: Hoogglans

Dichtheid: Ca. 1,0 g/cm³

Verdunning: Südwest Verdunning V21 (rol en kwast) en met gebruik spuit Südwest verdunning V33

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met kwast, vachtrol en spuitapplicatie.

Hogedruk: (verdunnen 5% met Südwest verdunning V33)

Opening: 1,5-1,8 mm

Druk: 3-4 bar

HVLP

Opening: 1,8 mm

Druk: 0,55 bar



Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest verdunning V21.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur.

Droging

(+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 10 min

Overschilderbaar: Na ca. 12 uur

Doorgedroogd: Na ca. 48 uur

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

IJzer en staal:

Grondig ontroesten (min. SA 2 ½ / ST 3)

Vervolgens 2x met Südwest All-Grund gronden.

Na droging het oppervlak behandelen met 1 laag Südwest Hamerslaglak.

Goed hechtende oude verflagen

Grondig reinigen en goed schuren korrel P320.

In dien noodzakelijk met de Südwest All-Grund gronden.

Na droging het oppervlak behandelen met 1 laag Südwest Hamerslaglak.

Hout

Grondig reinigen.

Het geheel schuren met korrel P150.

Naschuren met korrel P180.

Ontstoffen en vervolgens met Südwest Uni-Grond gronden.

Na droging het oppervlak behandelen met 1 laag Südwest Hamerslaglak.

Zink, kunststof en aluminium

Voor behandelen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger of Südwest Koper- en Aluminium reiniger.

Vervolgen 1 laag Südwest All-Grund aanbrengen.

Na droging het oppervlak behandelen met 1 laag Südwest Hamerslaglak

Bijzondere aanwijzing

Het optimale hamerslaglak effect met de rol wordt verkregen door vol op te zetten, goed te verdelen en naar één kant uitrollen.

Gebruikt gereedschap direct grondig met Südwest Verdunning schoonmaken.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
28-5-2024.