



Mastic d'étanchéité traditionnel, à base d'huile de lin et teinté blanc ou brun.

### Champs d'application

- Pour appliquer un joint mastic sur simple vitrage
- Pour reboucher les petits trous d'un support bois
- Intérieur et extérieur

### Propriétés

- Facile à appliquer
- Facile à lisser
- Ne colle pas aux mains
- Garde sa souplesse et ne se fissure pas
- À base d'huile de lin
- Finition après formation d'une fine peau
- Finition facultative en intérieur

### Propriétés

<i>Liant à base d' :</i>	Huile de lin naturelle
<i>Teintes :</i>	Blanc et brun
<i>Conditionnement :</i>	0,75 kg et 5 kg (blanc) 0,75 kg (brun)
<i>Rendement :</i>	Dépend de l'hypoténuse
<i>Densité :</i>	Env. 2,1 g/cm <sup>3</sup>
<i>Dilution :</i>	Aucune
<i>Stockage :</i>	Minimum 1 an, au frais, dans son emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires
<i>Application :</i>	Tout couteau à enduire (type Hollande, Rotterdam, Groningue, Utrecht, Frise, feuille de laurier etc.)



### Température

Température de l'objet, de l'air et des matériaux : 5°C-35°C.

Durant l'application, l'humidité relative ne peut dépasser les 80 % tandis que la température de surface doit être d'au moins 3°C supérieure au point de rosée.

Température et humidité relative doivent toujours être mesurées près de l'objet à traiter.

### Séchage (+20°C / 60 % d'humidité relative)

Repeignable : Après env. 7 jours

Dépend naturellement de l'épaisseur du joint mastic et des facteurs environnementaux.

### Support

*Bois, acier, béton*

Les supports doivent être secs, porteurs, exempts de corrosion (ST3), graisses, huiles, cire et autres substances pouvant entraver l'adhérence.

Commencer toujours par appliquer une première couche de peinture primaire adaptée au support, afin d'éviter toute infiltration du liant (l'huile de lin) dans le support, tout effet antirouille sur acier et toute saponification sur béton.

Feuillure minimale en profondeur : 6 mm

Feuillure minimale en hauteur : 7 mm

Hypoténuse (Pythagore) : 9,2 mm

Nettoyage de l'outillage : sitôt après, à la térébenthine (White Spirit) ou benzine.

### Indications particulières

Toujours assurer la finition d'un mastic à base d'huile de lin au moyen d'un produit à base de solvant (peinture primaire ou vernis).

### Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

### Identifiants

Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.  
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
9-11-2020.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T