

QUICK-STEP® LIVYN ADHESIVE

LIVYN



LIVYN lijm is een solvent vrije, vezel versterkte dispersie lijm. Deze lijm is geschikt voor het verlijmen van QUICK-STEP LIVYN op een geschikte poreuze ondergrond.

Beschikbaar als emmer van 15 kg (QSVGLUE15) of 6 kg (QSVGLUE6).
Aan te brengen met de Quick-Step lijmkam A2 (QSVA2).

Technische gegevens:

Basis	Acrylic
Droog systeem	Fysische droging
Consistentie kleur Dichtheid (DIN 53479) Brookfield viscositeit (Brookfield RVT 6/10)	Pasta crème gem. 1,28 g/cm ³ gem. 32.000 – 42.000 mPa.s.
Open tijd bij 21°C en 50% R.H. Wacht tijd bij 21°C en 50% R.H.	gem. 40 – 50 min. gem. 5 – 10 min.
Volledige eindsterkte	Min. 24 uur
Temperatuurs weerstand	-20°C tot +70°C (gedroogd)
Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond: 250 - 350 g/m ² met gebruik van een lijmkam type A2

* Dit verschilt naargelang de omstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid, substraat etc.

Karakteristieken:

- Vezel versterkt
- Harde elastische binding
- Hoge eindsterkte
- Gemakkelijk te gebruiken
- Vormt stabiele rillen na aanbrengen met een A2 lijmkam.
- Laag verbruik/m²
- Lage uitstoot
- Vrij van solventen

Applications:

LIVYN LIJM is geschikt voor binnenshuis verlijming van LIVYN vloer bekleding en dit zowel bij homogene als heterogene PVC vloer bekleding. Geschikt voor polyolefine en rubber vloerbekleding tot 2.5mm.

Geschikt voor binnenshuis gebruik op vlakke en normaal absorberende ondergronden.

Omschrijving:

LIVYN LIJM droogt door verdamping van het water dat aanwezig is in de lijm. Na volledige uitdroging (gem. 24 uur bij 21° en 50% RH) vormt er zich een hard-elastische en niet indrukbare lijmlaag die resistent is tegen normale vervorming van de PVC vloeren onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur. De lijm heeft een uitstekende hechting op alle standaard poreuze ondergronden.

Houdbaarheid:

24 maanden in een ongeopende verpakking en in een droge en koele opslagplaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Ondergrond:

LIVYN LIJM moet aangebracht worden op een vlakke, droge en propere ondergrond in overeenstemming met DIN18365. De ondergrond dient ook vrij te zijn van onregelmatigheden en scheuren.

Resten van oude lijm etc. kunnen de verlijming beïnvloeden en dienen daarom mechanisch verwijderd te worden. Losse of beschadigde oppervlakken moeten hersteld worden alvorens de lijm wordt aangebracht en een geschikte egaline dient gebruikt te worden.

Niet solide (beton) oppervlakken dienen verwijderd te worden. In het geval van een oneffen ondervloer dient een geschikte egaline gebruikt te worden.

Poederige oppervlakken kunnen behandeld worden met **Soudal WBPR-21 Deep Primer** (na consultatie van Soudal's Technische dienst +32 14-42.42.31)

Zeer poreuze oppervlakken kunnen behandeld worden met **Soudal WBPR-21 Deep Primer** (na consultatie van Soudal's Technische dienst +32 14-42.42.31)

Voorafgaandelijk is het aanbevolen een compatibiliteitstest uit te voeren op ieder oppervlak.

Aanbrengen van de lijm:

LIVYN LIJM moet geacclimatiseerd worden bij kamertemperatuur alvorens installatie.

Breng de lijm aan met behulp van een lijmkam type A2. Breng niet meer lijm aan dan er LIVYN stroken kunnen gelegd worden binnen de open tijd.

Plaats de LIVYN stroken binnen 10 tot 20 minuten in de nog natte lijm met behulp van een zware rol. Afhankelijk van de omstandigheden dienen de hoeken opnieuw gerold te worden na 20-30 minuten.

Niet opgedroogde lijmresten op gereedschap of de vloer kunnen verwijderd worden met water. Gedroogde lijmresten dienen mechanisch te worden verwijderd.

Aanbevelingen:

- Installeer nooit op oppervlakken die niet bestand zijn tegen opstijgend vocht.
- Breng de lijm niet aan bij temperaturen onder 15°C of boven 25°C
- De ondergrond moet minimaal 15° zijn.
- Breng de lijm niet aan bij een relatieve vochtigheid boven 75%.
- Lage temperaturen en een hoge relatieve vochtigheid verlengen de droogtijd.
- Installeer de vloer niet wanneer de muren of plafonds niet droog zijn (bvb. Na polka, plijster of schilderwerk).
- Verdun de lijm niet.
- Aanpassingen dienen te gebeuren binnen 10 minuten.
- Niet voor buitengebruik.

Gezondheids en veiligheids aanbevelingen:

Breng de gebruikelijke hygiënische voorzorgen aan. Consulteer de verpakking voor meer info.

