



Enduit laquer gras synthétique pour l'obtention de surfaces lisses.

## Application

- Pour lisser les petites et grandes surfaces, telles que portes, panneaux, fenêtres en bois ou métal
- Pour l'intérieur et l'extérieur

## Propriétés

- Enduit synthétique
- Enduire sans poncer en veillant à lisser au couteau à mastic propre
- Les surfaces enduites dans leur entièreté peuvent être laquées sans couche intermédiaire
- Aussi pour grandes superficies, grâce à son temps d'ouverture confortable
- Structure beurre pommade, application légère
- Pas de formation de peau ni de séchage à même le couteau
- Recouvrable de laques un composant à base de résines de synthèse (résines alkydes et à base d'huile de lin) ou en phase aqueuse
- Basse consommation, haut rendement
- Hautement couvrant
- Facile à poncer
- **Applicable jusqu'à 5 couches par jour, même mouillé sur mouillé, en épaisseur de couche mouillée maximale de 500 µm. Pour une épaisseur de couche supérieure, nous conseillons l'Enduit Jansen Rapide ou Jansen Enduit 2K Polyester SA.**

## Produit

Liant à base de :	Résines de synthèse
Teinte :	Blanc
Conditionnement :	150 g, 400 g, 1 kg, 2,5 kg
Pigment :	Pigment blanc, agents de charge spéciaux
Densité :	Env. 1,840 g/cm <sup>3</sup>
Stockage :	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires



## Application

Avec tout type de spatule.

*Nettoyage de l'outillage* : Sitôt après utilisation, au moyen de nettoyage ou Südwest V33.

## Température

Ne pas appliquer sous les 10 °C ni au-delà des 30 °C, température ambiante et de surface.  
Ne pas appliquer en plein soleil.

## Séchage

(+23 °C / 60 % humidité relative de l'air)  
Couche suivante : Après env. 30 min  
Repeignable : Le lendemain

Tous les détails ci-avant sont tributaires de l'épaisseur de couche et des facteurs environnementaux.

## Support

Le support doit être propre, sec, porteur, sans tension, exempt de graisses, de traces de rouille et de poussières.

## Bois nu

Maximum 9% d'humidité.

Appliquer une couche de fond de Südwest All-Deck Vorlack. Traiter les traces de clous/logements de vis, onglets plus profonds etc. à l'Enduit Jansen Rapide. Si les trous sont très profonds, les traiter à l'Enduit Jansen 2K Polyester SA.

À l'extérieur, l'enduit doit être peint au plus vite. L'enduit non peint à l'extérieur risque de craqueler, suite aux gonflements et rétrécissements du bois.

## Anciennes couches intactes

Ponçage matifiant au grain P220.

Comblir les traces de clous/logements de vis et autres creux profonds à l'Enduit Jansen Rapide. Comblir les trous importants au moyen de l'Enduit Jansen 2K Polyester SA.

À l'extérieur, peindre l'enduit au plus vite.

L'enduit non peint à l'extérieur risque de craqueler, suite aux gonflements et rétrécissements du bois.

### Fer/Acier

Dérouiller selon ST3.

Éliminer l'éventuelle calamine. Appliquer au moins deux couches de Südwest All-Grund ou Südwest Acryl All-Grund.

Comblent les traces de clous/logements de vis et autres creux plus profonds à l'Enduit Jansen Rapide. Comblent les trous importants au moyen de l'Enduit Jansen 2K Polyester SA.

À l'extérieur, peindre l'enduit au plus vite.

L'enduit non peint à l'extérieur risque de craqueler, suite aux fluctuations volumiques de l'acier.

### Plâtrage

Pour enduire le plâtrage, nous conseillons l'Enduit Jansen Acrylique à Laquer ou l'Enduit Jansen Acrylique Rapide.

### Indications particulières

Après ouverture de l'emballage, ne pas le couvrir d'eau, mais d'une feuille d'aluminium.

### Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

### Identifiants

Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
18-2-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN