



Südwest Paladur

Vernis incolore 1K PU pour bois.



Application

- Tous supports bois (bois durs et bois tendres)
- Intérieur et extérieur (abris comme p. ex. recouvrement de terrasse)
- Sur d'anciennes couches de laque
- Sur des teintures à bois transparentes
- Parquets
- Escaliers
- Lambris
- Portes
- Meubles

Propriétés

- Très résistant à l'usure
- Mobilier
- Belle couche très couvrante
- Extra mat, satiné et haute brillance
- Résistant aux acides affaiblis et à l'alcool
- Résiste aux détergents ménagers
- Résiste aux graisses cutanées
- Facile à appliquer

Descriptif

<i>Liant à base de:</i>	Polyuréthane-résine de synthèse
<i>Teintes:</i>	Incolore
<i>Conditionnement:</i>	375 ml, 750 ml et 2,5 litres
<i>Rendement:</i>	Env. 10 m ² / litre
<i>Degré de brillance:</i>	Extra mat, satiné et haute brillance
<i>Densité:</i>	Env. 1,06 g/cm ³
<i>Dilution:</i>	Südwest V21 pour pinceau ou rouleau Südwest V33 pour pistolet
<i>Stockage :</i>	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

Au pinceau, rouleau laqueur feutre ou pistole

Ouverture:	0,009-0,011 Inch
Pression de service:	Env. 160 bar
Tamis de grosse:	Rouge

Haute pression

Buse: (diamètre)	1,5 mm
Pression d'air:	3-5 bar
Diluer avec max. 10% de diluant Südwest V33.	

HVLP:

Buse:	1,5 mm
Pression d'air:	0,55 bars
Diluer avec max. 10% de diluant Südwest V33.	

Nettoyage de l'outillage: Sitôt après utilisation, au diluant Südwest V33.

Température

Ne pas utiliser sous les +10°C (température de l'air et de l'objet). Maximum d'humidité relative de l'air: 80%.

Séchage

(+20°C / 65% humidité relative de l'air/100 g/m²)

Hors poussière:	Après env. 1 hre
Repeignable:	Après 6 hres
Ponçable:	Après env. 6 à 7 hres
Durcissement complet:	Après env. 15 hres

Il faut 7 jours pour atteindre le durcissement complet. Température ambiante et humidité relative de l'air peuvent faire varier les temps de séchage.

Support

Le support doit être non gras, propre, dépoussiéré et sec.

Bois nu

Bien poncer la surface bois (grain 150), ponçage final grain P180.

Taux d'humidité maximal 9%.

Appliquer 1 couche de Südwest Paladur Haute brillance dilué à 10%, puis 2 couches de Südwest Paladur non dilué. Temps de séchage entre couches: env. 6 heures. En extérieur, ajouter 1 couche supplémentaire. Attention: en cas de finition satinée, appliquer les premières couches en haute brillance et la dernière en satiné.

Essences de bois tropicaux

Bien poncer la surface bois (grain 150), ponçage final grain P180.

Taux maximal d'humidité 9%.

Les surfaces en teck, acajou, afzélia, merbau, chêne etc. doivent être traitées préalablement avec Keller Fond Isolant incolore.

Laisser sécher, ne pas poncer cette couche.

Appliquer 2 couches de Südwest Paladur non dilué.

Temps de séchage entre couches: env. 6 heures.

En situation extérieure: appliquer 1 couche supplémentaire.

Attention: en cas de finition satinée, appliquer les premières couches en haute brillance et la dernière en satiné.

Anciennes couches de laque bien adhérentes

Le support doit être non gras, propre, dépoussiéré et sec.

Le support doit être soigneusement poncé (abrasif grain P220). Les anciennes laques de parquet ne peuvent pas avoir été cirées. Si tel était le cas, nettoyer le parquet avec un décireur approprié.

Appliquer ensuite 2 couches de Südwest Paladur non dilué.

Temps de séchage entre couches: env. 6 heures.

Attention: en cas de finition satinée, appliquer les premières couches en haute brillance et la dernière en satiné.

Particularités

Ne pas utiliser comme couche de finition sur support clair (p. ex. laque blanche), vu le risque de légère décoloration.

La finition satinée et extra mat sur support sombre peut faire apparaître un léger voile blanchâtre. Notamment en cas d'épaisseur de couche plus importante et de chevauchements.

Toujours bien remuer avant et pendant l'application.

À propos du degré de brillance extra mat: les frottements répétés risquent de faire reluire la surface. D'où notre conseil d'opter pour la version satinée, au cas où le support est exposé à une intense charge mécanique.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identification

Voir fiches de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause.

Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.be.