

Technische data



Stucloper tape TT Removable

Drager						
Type		Soft PVC				
Lijm						
Type		Rubber-solvent				
Samenstelling						
Dikte		130	μ (micron)			
Temperatuur						
Service		-5	°C	t/m	60	°C
Applicatie		5	°C	t/m	40	°C
Bijzonderheden						
Schoon verwijderbaar		Goed		zie onderstaande tabel		
UV-bestendig		Goed				
Waterproof		Zeer goed				
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal	3,4	N/25 mm			
Treksterkte	Lengte	52	N/25 mm			
Rek	Lengte	140	%			
Tijdbestek (advies)		Advies, schoon verwijderbare periode op ondergrond				
4 weken	Beton / Steen * Natuursteen wordt te allen tijde afgeraden * Beton, door de uitwerking van de lijm kan er verkleuring optreden van het beton					
2 weken	PVC / UPVC					
4 weken	Keramik					
1 week (Test!)	Hout * Zowel onbehandeld, geschuurd of geschaafd hout bevat nog altijd losse vezels. Deze losse vezels kunnen bij verwijdering van de tape los komen uit het hout.					
1 week	Stucwerk / Pleister					
3 weken	Geanodiseerd aluminium					
3 weken	Glas					
3 weken	Koper					
Test!	Gelakte ondergronden *					

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de ondergrond, kan de tape tot 4 weken blijven zitten.

* Op slecht gegronde, geprimerde of gelakte ondergronden, kan de tape het gelakte oppervlakte beschadigen – op gelakte ondergronden dient ten aller tijden eerst getest te worden (minimaal 48 uur).

Verwerking
Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag
In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer
De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.

Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55
F +31 (0)78 618 50 26
E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00000
Versie	003
Revisie datum	20-12-2018