



Peinture murale spéciale avec pigments métalliques pour la création d'une surface magnétique.

Champ d'application

- Sur les portes ou les murs à l'intérieur
- Revêtement aimanté sous peinture murale ou pour tableau noir
- Utilisation d'aimants

Propriétés

- Aspect lisse
- Application facile
- À l'eau
- Inodore
- Recouvrable avec une peinture murale
- Recouvrable avec une peinture pour tableau noir
- Pouvoir couvrant élevé
- Non conducteur
- Pas d'influence sur les téléphones et le WLAN

Descriptif

Base de liant : Peinture acrylique à dispersion

Teinte : Gris foncé

Conditionnement : 750 ml et 2,5 l

Consommation : Env. 10 m²/l en fonction de la support et méthode d'application

Pour obtenir un effet ferromagnétique, il faut appliquer 3 couches de 100 ml/m²

Niveau de brillance : Mat

Densité : Environ 2,15 g/cm³

Stockage : Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et protégé du soleil

Application

Rouleau en nylon à poils courts pour un résultat lisse. Également applicable au pinceau.



Nettoyage de l'outil : directement à l'eau.

Nettoyer le matériel séché avec le diluant V33 de Südwest ou le Vista Paintsoftener.

Température

Ne pas utiliser en dessous d'une température ambiante et de l'objet de +10 °C. Ne pas appliquer en plein soleil.

Séchage (+23 °C / 60 % d'humidité relative)

Recouvrable : Après env. 4-6 heures

Séchage complet : Après env. 12 heures

Support

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de rouille, de poussière, de tension et porteur.

Application sur supports minéraux, plaques de plâtre, papiers peints, bois et panneaux de bois.

Les surfaces absorbantes telles que le bois doivent être recouvertes d'un apprêt au préalable.

Appliquer au moins 3 couches de peinture Magnétique Jansen Aqua pour obtenir une bonne surface aimantée. Après ces couches, la finition peut être réalisée avec 1 ou 2 couches de peinture murale dans la couleur souhaitée. Pour une finition multiusage, il est également possible d'utiliser de la Vias Aqua Peinture Tableau d'École ou une peinture pour tableau blanc.

Indication particulière

Nous recommandons d'utiliser uniquement des aimants en néodyme sur les produits ferromagnétiques. Il existe des aimants ayant des résistances à la traction différentes.

Ces aimants peuvent être commandés sur le site :

<https://www.supermagnete.nl>

Ne faites pas glisser les aimants sur la peinture. Les aimants laissent des traces foncées qui ne peuvent être éliminées, en particulier sur les surfaces mates et claires.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Caractéristiques

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique. La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
27-7-2023.

Une marque exclusive de VISTAPAIN