



Peinture murale à haut pouvoir couvrant, dispersion acrylique à 100 %, faible tension, couleur stable.

### Champ d'application

- Supports neufs et anciens non peints en chaux-ciment et en plâtre de ciment
- Structure dans les supports en silicate/silicone
- Enduits en résine minérale et synthétique
- Enduits de rénovation sur d'anciennes peintures murales

### Propriétés

- Aspect mat
- Résistance de la couleur (Classe A)
- Excellente adhérence
- Résistant aux intempéries
- Étanche à la pluie battante
- Bon traitement
- Faible tension
- Perméable à la vapeur d'eau
- Bonne couverture des bords

### Produit

Base de liant : 100 % acrylate (teneur en liant plus élevée)

Couleurs : Blanc et beaucoup d'autres couleurs

Conditionnement : 1 ltr, 5 ltr et 12,5 ltr

Consommation : Env. 5 m<sup>2</sup> par litre en fonction du support et de la méthode d'application

Degré de brillance : Mat

Étanchéité : Env. 1,3-1,5 g/cm<sup>3</sup>

Stockage : Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons du soleil

### Application

2 couches complètes au pinceau, au rouleau ou au pistolet (consulter les données techniques du pistolet).

### Température

Ne pas utiliser à une température ambiante et du matériau inférieure à + 10 °C.

### Séchage

(+ 20 °C / 60 % d'humidité relative)

Recouvrable : Après env. 8 heures

Nettoyage des outils : à l'eau directement après l'emploi.

### Propriétés physiques et chimiques

Résistance à la diffusion Sd 1, 2 m.

Perméabilité à l'eau, W < 0,05 (kg/m<sup>2</sup>h0,5)

### Support

Le support doit être propre, sec, sans tension, porteur et exempt de couches séparatrices et de déformations.

Les nouveaux enduits et les zones de réparation doivent être durcis et secs.

En fonction de l'encrassement, nettoyer le support à l'eau avec une brosse, ou à l'eau chaude ou froide à l'aide d'un pistolet à haute pression (éventuellement avec Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704).

Traiter les supports très absorbants avec Südwest Hydrogrund.

Sur les supports anciens et les supports légèrement absorbants, la première couche de Südwest RenoCryl peut être diluée avec 5 % d'eau. Préparer les supports minéraux avec Südwest Fixativ (dilué à 1 : 1 avec de l'eau). En fonction du degré d'endommagement, le plâtre fissuré doit être prétraité avec Südwest Rissgrund-1 fur 3 ou Südwest Rissgrund Faserarmiert et être fini avec deux couches complètes de Südwest RenoCryl.

### Indications particulières

Afin de garantir la qualité et l'uniformité de la couche de peinture, ne pas appliquer sous les rayons directs du soleil, en cas de vent fort, de brouillard, de pluie annoncée ou de températures inférieures à + 10 °C.

Des quantités différentes de dilution peuvent affecter la couleur. Afin d'éviter le gonflement, appliquer une couche complète du produit « humide

sur humide », en douceur et sans pause. Ne convient pas aux surfaces horizontales exposées à l'eau.

La coloration sur place avec un maximum de 3 % de pâte à teinter adaptée se fait sous votre propre responsabilité. Après l'application de Südwest RenoCryl mis en couleur, en fonction des conditions climatiques (basse température et/ou forte humidité), un résultat irrégulier peut être obtenu.

Il s'agit d'une caractéristique typique du produit qui **ne peut faire l'objet de réclamations.**

En règle générale, ces irrégularités disparaissent **après environ 3 mois sous l'influence des conditions météorologiques normales.** Protéger les yeux et la peau contre les éclaboussures. Rincer immédiatement les éclaboussures à l'eau.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identification

Voir fiches de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
8-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN