



ARDEX CA 20 P

Colle d'assemblage SMP

- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Exempt d'eau et de solvants
- Excellente adhérence
- Durcit sans retrait et permet d'obtenir un joint souple insensible aux vibrations
- Très pauvre en émissions
- Fait partie intégrante de la gamme de produits d'étanchéité ARDEX



Coloris

- blanc

Domaine d'utilisation

À l'intérieur et à l'extérieur. Mur et sol.

Collage de profilés, plinthes, barrettes d'attache, conduites de câbles, panneaux d'isolation, matériaux en bois et en matière synthétique, profilés métalliques, éléments de parquet, carrelage en céramique et de nombreux autres matériaux, sur supports absorbants et denses. Pour étancher les joints au sol et les joints de raccordement sur les métaux, bois, céramiques ainsi que matériaux synthétiques. Colle d'assemblage monocomposant à base de polymère silane modifié.

Pour le collage anti-remontée d'humidité du kit d'étanchéité TRICOM ARDEX.

Type

Colle polymère silane modifié durcissant par réaction à l'humidité.

ARDEX GmbH
5 avenue Pierre Salvi
58430 Witten
ALLEMAGNE
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +33 1 30 11 21 65
technik@ardex.de
www.ardex.eu

Préparation du support

Le support doit être ferme, stable, propre et exempt d'agents séparateurs. Les anciennes colles, les peintures et revêtements en dispersion, le bitume et le goudron doivent être éliminés.

Application

Couper la pointe de la cartouche au-dessus du filetage, visser la buse et couper en biais si besoin.

Appliquer ARDEX CA 20 P en bandes sur le support ou le matériau à coller et presser pendant 7 à 10 minutes à une température d'environ +20 °C. Dans le cas d'une application ponctuelle, en tenant compte du poids des pièces, l'espacement des points d'adhésif est généralement de 25 à 30 cm.

Ne pas appliquer ARDEX CA 20 P à une température inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C. Le temps de pose et la vitesse de durcissement dépendent de la température, de l'humidité de l'air et de celle du support. Une température basse, une faible humidité de l'air et du support prolongent le temps de pose et retardent le durcissement.

ARDEX CA 20 P peut également être appliqué sous l'eau, par exemple pour les travaux de réparation dans les piscines.

Refermer immédiatement la cartouche ouverte et utiliser rapidement.

En cas de doute, effectuer des essais de collage préalables.

ARDEX CA 20 P

Colle d'assemblage SMP

Important

Après durcissement, le produit ARDEX CA 20 P peut être recouvert par la plupart des systèmes de peinture à base de dispersion et de résine alkyde disponibles dans le commerce. Toutefois, en raison de la variété des peintures disponibles sur le marché, il est conseillé de passer une couche d'essai. Pour faciliter le traitement à basse température, il est recommandé de stocker les cartouches à température ambiante.

Lors de l'utilisation du produit ARDEX CA 20 P, il convient de respecter les instructions du fabricant du matériau et du matériel.

Procéder à la décontamination de l'adhésif à l'état frais à l'aide d'un chiffon propre ou de produits à base de cire.

Remarque

ARDEX CA 20 P est à réticulation neutre, sans odeur, quasiment sans retrait, sans solvant, silicone ou isocyanate. Éliminer les impuretés sur la peau directement avec de l'eau et du savon.

À conserver hors de la portée des enfants.

Consommation	30 - 40 Ml/lfdm (en fonction de la découpe de la buse)
Base	polymère silane modifié
Consistance	thixotrope
Température d'application	+5°C +35°C
Résistance à la température	-40°C +90°C
Poids spécifique	1,5 kg/l
Résistance à la traction env.	1,63 N/mm²

Propriétés d'application

Temps de formation de la peau env.	7 - 10 minute(s)	
Durcissement à cœur	Durcissement à cœur 3 - 4 mm	Temps par jour
Application conditions ambiantes	+23 °C / 50 % humidité rel. de l'air	

Détails du produit

Marquage selon GHS/CLP	aucun
Marquage selon ADR	aucun
EMICODE	EC 1 PLUS = très pauvre en émissions PLUS
Stockage	Se conserve env. 18 mois dans l'emballage d'origine fermé, au frais mais à l'abri du gel.

Conseil d'application

Service technique :

Tél. : +49 2302 664-362

Fax : +49 2302 664-373

E-mail : technik@ardex.de