



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD Packing Sealer

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Packing Sealer is een gemodificeerde vocht verhardende siliconenkit op azijnzuurbasis met uitstekende hechtingseigenschappen op de meest uiteenlopende materialen. Zettex Packing Sealer is blijvend flexibel en bestand tegen temperaturen van -60°C tot en met 330°C. Zettex Packing Sealer is benzine en dieselolie bestendig. Zettex Packing Sealer heeft een unieke verpakking en handige afsluitbare dop.

Materiaal

Silicone.

Voordelen

- Gebruiksklaar.
- Chemicaliën bestendig.
- Multifunctioneel inzetbaar.
- Groot temperatuur bereik.
- Bestand tegen hoge temperaturen tot 330°C

Toepassingen

Voor het afdichten van machine- en motoronderdelen. De Zettex Packing Sealer, verkrijgbaar in de rode- en zwarte kleur, is uitstekend bestand tegen oliën, vetten, smeermiddelen, benzine, dieselolie, kerosine, remvloeistof, water, stoom, stookolie, zoutoplossingen, zuren, glycol, butaan enzovoorts. De Zettex Packing Sealer is speciaal ontwikkeld als vloeibare pakking voor het afdichten van ovendeuren, kookplaten en verwarmingsinstallaties en voegen waar een extreem hoge temperatuurweerstand vereist is. Voorbeelden zijn afvoerkanalen, thermostaten, pompen, verwarmingsbuizen en lagedruk pakkingen in motordelen. Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE en zachte kunststoffen neopreen en bitumineuze ondergronden.

Verwerking

De ondergronden dienen schoon, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Eventuele niet uitgeharde kitresten en ander vuil materiaal kan verwijderd worden met de Zettex Profireiniger. Glad afwerkbaar met de Zettex Easy Finish. Test de ondergrond daarnaast van tevoren altijd op hechting. Na gebruik kunnen handen gereinigd worden met de Zettex Cleaning Wipes.

Leveringsvormen

- Pressure pack 200 ml

Kleur

Zwart of rood.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
100% Modulus (DIN 53504)	0.50 MPa
Extrusie waarde	250 g/min
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 40°C
Basis	Acetoxo
Uitharding	1.5 mm per dag
Dichtheid	1.08 g/cm ³
Vloeiweerstand ISO 7390	< 2mm
Rek bij breuk (DIN53504)	400%
Vorstbestendigheid gedurende transport	Tot -15 °C
Treksterkte (DIN 53504)	2.10 MPa
Hardheid	29 Shore A
Huidvorming bij 23°C	15 minuten
Temperatuur bestendigheid	-60°C tot 330°C