

AGUAPLAST®

Snel-cement (20 minuten) voor vullen, bevestigen en verankeren.

Toepassing

- Bevestigen en verankeren van stadsmeubilair, elektriciteitskasten, balkonhekken, paaltjes, palen (schuttingen), brandtrappen etc.
- Het afdichten van gaten van elke grootte, lekgaten en lekken in muren van cement en beton
- Snelle afsluiting
- Verbinden van betonnen buizen
- Oppervlakken van beton, cement, steen, baksteen, etc., op buiten- en binnenmuren

Eigenschappen

- Verhardt in slechts 10 minuten
- Na 20 minuten te belasten met krachten
- Zeewater bestendig
- Barrière tegen salpeter
- Groot vulvermogen
- Nauwelijks krimp
- Geen vrijkomen van alkaliën
- Na 48 uur overschilderbaar
- Hoge compressieweerstand
- Sterke hechting aan beton
- Zonder bekisting aan te brengen
- Eenvoudig te verwerken
- Gemakkelijk glad te schuren
- Vochtige ondergrond is geen probleem

Product

Bindmiddelbasis: Hydraulische harsen

Densiteit: 1,10 g/cm³

Consistentie: Poeder

Kleur: Licht grijs

Verdunning: Water

Opslag: Goed opgeslagen in de originele verpakking, weggehouden van vorst, zonlicht en extreme temperaturen (hitte) 36 maanden



Verpakking: Doos 1 kg en 5 kg

Verbruik: Ca. 1,45 kg poeder x m² x mm dikte

Verhouding: 1 kg poeder–0,25 ltr water (4 op 1), niet te veel water toevoegen ter voorkoming van barsten

Verwerktijd: 10–15 minuten

Dikte per laag: Onbeperkt

Korrel dikte: <500 Micron

pH: 12,5

Compressie-Weerstand: 40 kg/cm² na 15 minuten
450 kg/cm² na 28 dagen

Hardheid: > 75 Shore C

Classificatie: AFNOR NFT 36 005 Familie IV Klasse 4b: Buitencoating van verf in waterachtige toestand

Applicatie

Voor gebruik goed roeren tot een homogene, zachte, egale massa is verkregen.

Breng het product aan met RVS spatel, truweel. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water schoonmaken.

Handschoenen gebruiken.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C–35 °C bij <70% RV.

Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 20 minuten

Overschilderbaar: Na 48 uur

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

Ondergrond moet dragend en vrij zijn van stof, vet, was, mos en schimmels die de hechting en penetratie kunnen verminderen.

Slecht hechtende verven verwijderen.

Zeer zuigende ondergronden fixeren met Südwest

Tiefengrund.

Ondergrond eerst bevochtigen.

Niet op gips toepassen

Bijzondere aanwijzing

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Geen grotere hoeveelheden aanmaken dan nodig dit m.b.t. de snelle droging.

Hogere temperaturen versnellen de verharding.

Lage temperaturen vertragen de verharding.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit	Pallet
70221-001	Doos 1 kg	10 x 1 kg	63 x (10x1)
70221-002	Doos 5 kg	4 x 5 kg	28 x (4x5)

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
17-2-2023.