

AGUAPLAST®

Fijne plamuur voor glad afwerken, binnen.

Toepassing

- Absorberende ondergronden binnen, zoals pleister, gipskartonplaten, cement, beton, enz.
- Het glad maken van nieuwe oppervlakken alvorens verf of behangpapier aan te brengen
- Het glad en vlak maken van de ondergrond na het verwijderen van het oude behangpapier
- Vullen van kleine gaatjes en scheuren
- Decoratieve afwerking met rol of andere decoratieve hulpmiddelen

Eigenschappen

- Zorgt voor een erg fijn en glad oppervlak, ideaal als ondergrond voor alle types verf en behangpapier
- Uitstekende hechting, hardheid en cohesie
- Vermindert de absorptie van de ondergrond en helpt zo verf te besparen
- Eenvoudig te bereiden en te mengen
- Onmiddellijk gebruiken
- Gemakkelijk aan te brengen en uit te vlakken
- Goed schuurbaar
- Waterdampdoorlatend

Product

Kleuren:	Wit, kan met Vista Universele Mengkleur aangekleurd worden
Vorm:	Poeder
Verdunning:	NVT
Verpakking:	Doos 1 kg
Opslag:	In de originele gesloten verpakking, beschermt tegen vorst, zon en vocht, 36 maanden
Verbruik:	1,1 kg poeder x m ² x mm dikte
Max. dikte per laag:	30 mm



Mengverhouding: 1 kg poeder – 0,4 ltr water

Verwerkingstijd: 1 uur

Classificatie: AFNOR NFT 36 005 Familie III klasse 2: Binnen vulmiddel van verf in waterachtige toestand

Bindmiddel: In water oplosbare polymeren

Dichtheid: 0,70 g/cm³

Korrel dikte: 200 Micron (fijn)

pH: 12,5

Applicatie

Na het aan maken (bij voorkeur met een spindel) van het materiaal direct gebruiken. Daarna kan het ca. 1 uur verwerkt worden.

Niet in de volle zon toepassen.

RVS troffel/truweel, plamuurmes of spatel gebruiken.

Gereedschap direct reinigen met water.

Als het product begint te verharden deze niet opnieuw oproeren.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-30 °C bij <70% RV.

Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 1 uur per mm

Overschilderbaar: Na droogtijd

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn.

Poederende of erg zuigende ondergronden eerst verstevigen met Südwest Tiefengrund.

Slecht hechtende delen eerst verwijderen.

Ondergrond voor behandeling eerst bevochtigen.

Bijzondere aanwijzing

Niet op natte of permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.
Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verpakking	Unit	Pallet
70472-002	Doos 1 kg	10 x 1	63 (10x1)

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
24-11-2023.