



Une laque spécifique, légère et fluide, destinée au traitement des parties ferreuses en tous genres.

### Champs d'application

- Travaux intérieurs et extérieurs
- Pour le traitement du fer forgé et décorations ferreuses d'escaliers et balcons
- Pour laquer des capots de voiture par exemple (rayures de rallye) etc.

### Propriétés

- Fini mat
- Bon durcissement et bonne adhérence
- Résiste aux intempéries

### Descriptif

Liant à base de :	Résine de polyuréthane
Pigments :	À base de suie et d'oxyde de fer micacé
Teinte(s) :	Noir
Conditionnement :	125 ml, 375 ml, 750 ml et 2,5 litres
Rendement :	Env. 10-12 m <sup>2</sup> /litres
Degré de brillance :	Mat
Densité :	Env. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Dilution :	À la brosse : au diluant Südwest V21 (résine de synthèse) Au pistolet : au diluant universel Südwest V33
Stockage :	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires



### Application

À la brosse ou au pistolet.

D'abord bien mélanger le produit Jansen Laque mate Fer Forgé. Pour une application directe à la brosse, il est prêt à l'emploi.

Vaporisation : diluer à 10 % avec le diluant universel Südwest V33.

Nettoyage du matériel : Sitôt après utilisation, avec le diluant universel Südwest V33.

### Température

Ne pas utiliser sous les +10°C (température de l'air et de l'objet), ni au-dessus des 30°C.

### Séchage

(+20°C / 60 % humidité relative de l'air)

Hors poussière : Après env. 30 min.

Repeignable : Après env. 24 hres

Durcissement complet après un jour.

### Support

Le support doit être propre, sec, non gras, dépolvérisé, exempt de rouille et cohérent.

### Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

### Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique. La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr). 7-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN