



De krachtige oplossing voor het isoleren van vlekken en het verstevigen van poreuze ondergronden. Dankzij de geurarme, oplosmiddelvrije formule en thixotrope samenstelling is het product prettig te verwerken.

Toepassing

- Silicaatpleister
- Cementpleister
- Kalk-cementpleister
- Beton
- Schoon metselwerk (zuigende steen)
- Gipsplaat
- Oude muurverven
- Binnen en buiten

Eigenschappen

- Isolerende voorstrijk
- Geurarm
- Oplosmiddelvrij
- Onverdund en verdund toepasbaar
- Diepte- en oppervlakte versterking
- Thixotroop (gel structuur)
- Gebruiksvriendelijk

Product

Bindmiddelbasis: 100% acrylaatdispersie (ultra dispersie)

Kleur: Licht groen

Verpakking: 1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr

Verbruik: Ca. 6-8 m²/ltr, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Dichtheid: Ca. 1,02 g/cm³

Verdunning: Isoleren: onverdund
Fixeren: maximaal 1:3 verdunnen met water

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Applicatie

Kwasten, rollen, airless spuiten, drukpomp.

Reinigen van het gereedschap

Direct na gebruik met schoon water. Spoelwater opvangen en aanbieden bij bijv. Clean water Global inzamel punten, niet in de gootsteen.

Inhoud en verpakking afvoeren volgens lokale/ nationale regelgeving.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max. 80% RV.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Fixeren:

Overschilderbaar: Na ca. 2 uur

Isoleren:

Overschilderbaar: Na ca. 2 uur

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid leiden tot langere droogtijden.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog (max. 5%), spanningsvrij, draagkrachtig zijn.

Nieuwe pleisterlagen

Vista Isoleer Fixeer 2000 goed verzadigd voorstrijken.

Na droging kan behang of een laag latexverf, acrylverf, structuurverf, sierpleister worden aangebracht.

Oude pleisterlagen

Het gehele oppervlak waar nodig reinigen.

Vista Isoleer Fixeer 2000 goed verzadigd voorstrijken.

Na droging kan behang of een laag latexverf, acrylverf, structuurverf, sierpleister worden aangebracht.

Oude muurverven

Het gehele oppervlak waar nodig reinigen.

Vista Isoleer Fixeer 2000 goed verzadigd voorstrijken.

Na droging kan een nieuwe muurverf aangebracht worden.

Beton

Eventuele lossinglagen of slikschil verwijderen.
Vista Isoleer Fixeer 2000 goed verzadigd voorstrijken.
Na droging kan behang of een laag latexverf, acrylverf, structuurverf, sierpleister worden aangebracht.

Schoon metselwerk (zuigende steen)

Voegen dienen winddroog te zijn.
Eventuele calcium- en/of zout uitbloedingen verwijderen.
Goed naspoelen met water.
Na drogen, Vista Isoleer Fixeer 2000 goed verzadigd voorstrijken.
Na droging kan behang of een laag latexverf, acrylverf, structuurverf, sierpleister worden aangebracht.

Bloedende houtsoorten en hardboard platen

2 keer goed verzadigd voorstrijken met onverdunde Vista Isoleer fixeer 2000. Na droging kan acrylverf worden aangebracht.

Bijzondere aanwijzing

Bij sterke vervuiling eerst een proefvlak plaatsen
Bij buiten toepassing zorgen voor eventuele bescherming van het applicatiewerk i.v.m. weersomstandigheden.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.

Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek.

Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

19-9-2025 V1.1