



Sneldrogende isolerende grondlaag. Blokkeert en isoleert vlekken en geuren. Vult en sealed poreuze ondergronden zodat de laklaag beter dekt.

Toepassing

- Binnen en buiten
- Nicotinevlekken
- Roetvlekken, isoleert ook brandlucht
- Viltstiften
- Lijmvlekken
- Teer- en bitumenverontreiniging
- Watervlekken
- Hout-inhoud stoffen (merbau, eiken)
- Noesten in het hout
- Vezelplaat en kurk
- Sealer voor sterk zuigende ondergronden

Eigenschappen

- Zeer goede isolerende werking
- Zeer snelle droging (na 45 min. overschilderbaar)
- Vochtregulerend
- Goede hechtingseigenschappen
- Plastisch, scheurt niet
- Verwerkbaar tot 0 °C

Product

<i>Bindmiddelbasis:</i>	In spiritus opgeloste polyvinylkunsthars
<i>Kleuren:</i>	Wit
<i>Verpakking:</i>	750 ml en 2,5 ltr
<i>Verbruik:</i>	Ca. 7 m ² /ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatie-methode
<i>Glansgraad:</i>	Mat
<i>Dichtheid:</i>	Ca. 1,22 g/cm ³
<i>Verdunning:</i>	Niet verdunnen
<i>Opslag:</i>	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Kwast, rol en spuitapplicatie.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest verdunning V33

Temperatuur

Niet gebruiken onder +0 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon of bij harde wind verwerken.

Droging

(+ 20 °C / 55% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 10 min.

Overschilderbaar: Na ca. 45 min.

Bij uiterst kritische isoleringen, met agressief doorslaande materialen is droging overnacht te adviseren.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

Hout

Maximale vochtigheid 9%. Hoe droger de ondergrond des te groter de penetratiediepte.

Vergrijsde en verweerde ondergronden schuren (korrel 150) tot een dragende ondergrond is verkregen.

Naschuren korrel P180.

1 laag Vista Isoblock aanbrengen, laten drogen en niet schuren. Afwerken met alle gangbare één component watergedragen en oplosmiddelhoudende lakken.

Tropische houtsoorten

Vette/olieachtige inhoudstoffen eerst ontvetten.

Vergrijsde en verweerde ondergronden schuren (korrel 150) tot een dragende ondergrond is verkregen.

Naschuren korrel P180.

1 laag Vista Isoblock aanbrengen, laten drogen en niet schuren.

Afwerken met alle gangbare één component watergedragen en oplosmiddelhoudende lakken.

Houtsoorten met inhoudstoffen

Bijv. merbau (doorbloeden) en eiken (looi- en looizuur) isoleren met 1-2 lagen Vista Isoblock. Laten drogen, 1^e laag niet schuren.

Afwerken met alle gangbare één component watergedragen en oplosmiddelhoudende lakken.

Oude laklagen

Alleen op goed hechtende lagen toepassen.
Grondig reinigen en dopschuren korrel P220.
1 laag Vista Isoblock aanbrengen en laten drogen.
Afwerken met alle gangbare één component watergedragen en oplosmiddelhoudende lakken.

Pleisterwerk

Maximale vochtigheid 5%.
Poederende, zanderige ondergronden eerst fixeren met 100% verdunde Vista Isoblock.
1-2 lagen Vista Isoblock (afhankelijk van de vervuiling).
Laten drogen, 1^e laag niet schuren. Vervolgens afwerken met alle gangbare 1 component watergedragen of oplosmiddelhoudende muurverven.

Oude muurverven

Droge watervlekken eerst droog afborstelen en verontreinigingen zoveel mogelijk door droog afborstelen verwijderen.
Lijmresten en lijmverven (veeg vast) verwijderen.
1-2 lagen Vista Isoblock (afhankelijk van de vervuiling).
Laten drogen, 1^e laag niet schuren.
Vervolgens afwerken met alle gangbare 1 component watergedragen of oplosmiddelhoudende muurverven.

Noesten

Noesten in hout droog afborstelen.
Eventuele harswellen met een heet/verwarmd stopmes wegsmelten.
Maximale vochtigheid 9%.
Naschuren korrel P180.

Minimaal twee keer behandelen met Vista Isoblock.
Laten drogen, 1^e laag niet schuren. Vervolgens afwerken met alle gangbare 1 component watergedragen of oplosmiddel houdende lakken.

Bijzondere aanwijzingen

Bij sneldrogende verven kan in situaties waar de droging extra snel verloopt zoals bijv. bij applicatie in omstandigheden van veel wind of hogere temperaturen insluiting van oplosmiddel plaatsvinden (oplosmiddelretentie).
Dit met name bij houtsoorten met een grove nerf zoals merbau.

Bij afwerking met donkere kleuren kan dit later bij opwarming van het oppervlak op sommige plaatsen ronde blaasjes tot gevolg hebben. In deze situatie is het raadzaam dunnere lagen per arbeidsgang aan te brengen en een langere droogtijd tussen de lagen aan te houden.
Roet veroorzaakt door PVC brand eerst grondig reinigen. Er ontstaat namelijk HCl, zoutzuurgas dat zeer destructief is voor verven die erna aangebracht worden.
Bij spuitapplicatie ontstaan, door de snelle droging, zwevende draden in de omgevingslucht.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kenteken

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
13-7-2026 V1.0