



Een hoogwaardige en ijzersterke één-component kit met een zeer hoge aanvangshechting op basis van MS-polymeer. in de regel is hierdoor het ondersteunen van de lijmverbinding niet meer nodig.

Algemene productinformatie

- Vrij van oplosmiddel, isocyanaat en PVC
- Zeer goede UV-bestendigheid en verouderingsbestendigheid
- Goede hechting op diverse ondergronden zonder primer (met uitzondering van polyethyleen, polypropyleen en teflon)
- Permanent elastisch bij temperaturen tussen -40 °C en 120 °C
- Neutrale, geurloze en snelle uitharding
- Verf verdraagzaam met de meeste industriële verfsystemen (zowel op alkydhars-, als op dispersiebasis)
- Overschilderbaar na huidvorming

Technische productinformatie

Basisgrondstof:	MS-Polymeer
Uithardingsmethode:	Luchtvochtigheid
Soortelijk gewicht:	1,57 g/ml
Huidvormingstijd (20°C/50%R.V.):	ca. 10 tot 12 minuten
Open tijd (20°C/50%R.V.):	10 minuten
Doorharding na 24 uur: (20°C/50%R.V.)	3 mm
Shore A hardheid (DIN 53505):	ca. 60
Volumeverandering:	geen
Trekspanning (100%): (DIN 53504/ISO 37)	ca. 2,2 MPa



Trekspanning bij breuk: (DIN 53504/ISO 37)	ca. 3,5 MPa
Rek bij breuk: (DIN 53504/ISO 37)	350%
Afschuifspanning: (DIN 53283/ASTM D1002)	ca. 3,0 MPa
Temperatuurbestendigheid:	-40 °C tot 120 °C
Verwerkingstemperatuur:	5 °C tot 35 °C

Toepassingen

- Verlijmen van panelen, plinten, vensterbanken, strippen, drempels, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw
- Toepasbaar voor carrosserie en metaalnaden
- Verlijmingen in de scheepsbouw
- Hechting zonder primer op ondergronden van aluminium, RVS, gegalvaniseerd staal, koper, messing, gepoedercoat metaal, de meeste gelakte metaalondergronden, glas, PVC, (glasvezelversterkt) polyester en gelakt hout

Gebruiksaanwijzing

Ondergronden dienen schoon, droog, ontvet en draagkrachtig te zijn. Vanwege de structuur van SealFixPro HT is het aanbevolen om een kitpistool te gebruiken met een geschikte overbrenging. Eventueel van te voren de koker in de zon leggen of in warm water zodat de lijm makkelijker uit het patroon komt.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.nr.	Verp.
714049 (Wit)	1 x 290 ml

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

21-3-2023