

ARTIKEL : PP 0204

PRODUCT : PRO-Paint Zinkspray Mat snel droog

Omschrijving

PRO-Paint Zinkspray Mat snel droog is een matte, zinkrijke grondverf. Het biedt bescherming tegen corrosie op ijzer en staal en is zeer sneldrogend. Daardoor is dit product uitermate geschikt bij productie- en constructiewerkzaamheden. Toepassingen zijn nieuw, blank of gestraald staal of verzinkte staaloppervlakken. Hittebestendig tot 250°C.

Toepassingen

IJzer
Staal

Productkenmerken

Sneldrogend	Goede vulkracht
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden	Uitstekende hechting
Goed puntlasbaar (hou rekening met zinkdamp)	
Supersnelle zinkprimer	

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ML
Basis	:	Acrylaat
Kleur	:	Grijs (mat)
VOS-gehalte	:	Circa 64 m/m %
Vaste stof-gehalte	:	Circa 36 m/m %
Hittebestendig	:	Tot 250°C
Verbruik	:	1 tot 2 m ² per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode
Droogtijd	:	bij 23°C en rel. vochtigheid 65% Stofdroog na 5 tot 10 minuten Kleefvrij na 10 tot 20 minuten Uitgehard/ overspuitbaar na 4 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid	:	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	:	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. De zinkprimer aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Na droging kan, indien gewenst, een primer en een aflaklaag aangebracht worden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).