

Ardalan W-140

REPLISSAGE ET LISSAGE DE PAROIS

AVANTAGES

- Egalisation de parois et plafonds
- Lissage de sols pour la pose de carrelage
- Collage de carreaux après env. 3 h

PRODUIT:

Ardalan W-140 est après ajout d'eau, une masse d'égalisation à base de ciment avec un durcissement hydraulique.

APPLICATION:

Ardalan W-140 est un mortier d'égalisation haute performance qui permet de remplir des inégalités, des trous et de fentes importantes. Convient également pour la réparation et le lissage de murs, plafonds et sols. Permet de carreler rapidement grâce au durcissement rapide de l'Ardalan W-140. Supports possibles: supports ciment et autres supports pierreux tels que la maçonnerie, le béton, le plâtre, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- mise en oeuvre aisée
- facile à lisser
- sans tensions, même en couches épaisses
- durcissement hydraulique

MISE EN OEUVRE

Support: Le support doit être stable, sec, exempt de poussière et autres salissures. Enlever les couches qui peuvent influencer négativement l'adhérence telle que la suie. Primairiser des supports absorbants avec Ardagrip Classic, des supports non absorbants avec Ardagrip Xpress. Poncer les supports très lisses ou compacts et primairiser avec Ardagrip Xpress. Si nécessaire faire des essais.

Mélange: Dans un seau de gâchage propre, verser de l'eau propre et froide. Env. 0,6,5 litres d'eau pour 20 kg de poudre. Ajouter ensuite Ardalan W-140 tout en mélangeant et jusqu'à obtention d'une masse homogène sans grumeaux. Nous conseillons d'utiliser un malaxeur électrique. Après un temps de "maturation" d'env. 2 min, mélanger à nouveau brièvement. Le mélange peut être utilisé pendant \pm 30 min à +20°C. Ne jamais rajouter d'eau après la préparation du mélange. Tenir compte du temps de travail lors de la préparation du mélange. Mélanger autant de produit pouvant être utilisé pendant le temps de travail.



REMARQUE

Les caractéristiques sont mesurées à 20°C et 50% HR. Des températures plus basses ralentissent le temps de séchage, des températures plus élevées l'accélèrent. Pour le collage de pierres naturelles sensibles à l'humidité, laisser sécher Ardalan W-140 complètement. Le produit contient du ciment, réaction alcalin, il faut donc protéger la peau et les yeux. Après contact, rincer abondamment à l'eau.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au sec et frais. 6 mois dans l'emballage non ouvert.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur bostikds.thewerco.com.

Couleur
Gris

Conditionnement
sac 20 kg

Code article
30605028

Caractéristiques techniques	
Aspect poudre	Masse d'égalisation à base de ciment avec des ajouts synthétiques
Épaisseur de la couche	>2 – 40 mm
Temps de vie en auge	30 – 40 min à 20°C / 50 % HR
Rapport poudre/eau	ca. 0,3 l d'eau/1kg poudre: ca. 6,5 l d'eau/20kg poudre
Consommation	Mortier sec: 1.1 kg/mm/m ²
Poids mortier préparé	1,4 kg/l
Densité du mortier	20 kg poudre offre, avec 6 l d'eau, 14,4 l produit fini
Temps de durcissement	ca. 2-3 h, épaisseur > 30 mm le temps de durcissement peut être plus long
Résistance à la compression	après 1 jour ca. 9 N/mm ²
	après 7 jours ca. 13 N/mm ²
	après 28 jours ca. 15 N/mm ²
Résistance à la flexion	après 1 jour ca. 2 N/mm ²
	après 7 jours ca. 3,5 N/mm ²
	après 28 jours ca. 4 N/mm ²

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 73-6 244 244
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV
De Voerman 8
5215 MH's-Hertogenbosch
Pays-Bas
T: +31 (0) 73 6 244 244
infoNL@bostik.com
www.Bostik.nl

Bostik SA/NV
Meulestedekaai 86
9000 Gent
T: + 32 (0) 9 255 17 17
info@bostik.be
www.bostik.be