



Projector en/of beamer verf.

Toepassing

- Projectievlakken
- Projectie van beamers, film-, dia- en overhead projectoren
- Wanden in kantoor- en vergaderruimten
- Schoollokalen en kinderopvang
- Beurs- en winkelinrichtingen

Eigenschappen

- Heldere, schitterende weergave van afbeeldingen en tekst vanuit elke hoek
- Eenvoudig te verwerken
- Goed vullend vermogen
- Goede vloeï na applicatie
- Hoge dekkracht, Klasse 2 met applicatie van 6 m²
- Onbegrensde toepassing
- Geen vouwen en golvende vlakken zoals bij projectie-schermen op doek
- Lage kosten ten opzichte van schermen op doek

Product

Materiaal:	1K waterverdunbare speciale coating
Kleuren:	Wit ca. RAL 9016 (niet aan te kleuren)
Verpakking:	750 ml en 2,5 ltr
Verbruik:	Ca. 6 m ² /ltr
Glansgraad:	Mat
Dichtheid:	Ca. 1,45 g/cm ³
Verdunning:	Drinkwater (max. 10%)
Opslag:	Ca. 12 maanden in gesloten, originele verpakking, koel, donker en vorstvrij opslaan



Applicatie

Rol, kwast en spuit.
Rol en kwast onverdund gebruiken.
Mohair roller (lak vilt).

Spuiten

Airless:

55 verdunnen
140 bar
Tip 0,28 -0,33
Geel filter

Hoge druk:

10% verdunnen
3 – 3,5 bar
Tip 1,2- 1,5 mm

HVLP:

10% verdunnen
Tip 1,2 -1,5 mm

Reinigen van het gereedschap: direct met water.
Aangedroogd materiaal met Südwest verdunning V33 of Vista Paintsoftener.

Temperatuur

Minimale object-, omgeving- en materiaaltemperatuur 10 °C en maximaal 30 °C. De relatieve luchtvochtigheid (RV) moet tussen de 30% en 70% liggen. Lage temperaturen als hoge luchtvochtigheden kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Droging

(+20 °C / 55% RV)

Stofdroog:	30 min.
Overschilderbaar:	2-3 uur
Door gedroogd:	48 uur

Ondergrond

De ondergrond moet dragend, droog (beton; max. 5%, hout; max. 15% vocht), stofvrij en geen olie-, vet-, was- of siliconenverontreinigingen bevatten.

Ruwe oppervlakken, gaatjes, scheurtjes e.d. plamuren met de Jansen Acryl-plamuren.

Kale houten ondergrond

Houten oppervlak moet goed geschuurd worden (korrel 120. Naschuren met korrel P180).

Als grondlaag op kaal hout Südwest Acryl All-Grund.
2 lagen Jaeger Aqua Projectieverf aanbrengen.

Houtsoorten met inhoudsstoffen

Bijv. merbau (doorbloeden) en eiken (looizuur) eerst isoleren met Vista Boscalit Aqua Isoleergrond wit.

Laten drogen, deze laag niet schuren.

2 Lagen Jaeger Aqua Projectieverf aanbrengen.

Beton

Beton mag geen lossingsolie bevatten. Tevens eventuele cementslikhuid verwijderen.

Het oppervlak moet een lichte zuiging hebben.

Acrylaat muurverf systeem aanbrengen.

2 lagen Jaeger Aqua Projectieverf aanbrengen.

Gipsplaten/pleisterwerk:

Acrylaat muurverf systeem aanbrengen.

2 lagen Jaeger Aqua Projectieverf aanbrengen.

Over oude goed hechtende laklagen

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn.

Doorgeharde oude laklagen moeten worden geschuurd met korrel P320 alvorens te behandelen.

Bij het overlakken van niet bekende verflagen is een proef, op hechting, aan te bevelen.

2 lagen Jaeger Aqua Projectieverf aanbrengen.

Muurverf

Bij het overschilderen van muurverven dient de muurverf volledig gedroogd en doorgehard te zijn.

2 lagen Jaeger Aqua Projectieverf aanbrengen.

Sommige muurverven als bijv. kalkverf kunnen niet zonder voorbehandeling worden overgeschilderd.

Harde kunststoffen

Harde kunststoffen als bijv. Polyester, PVC, Epoxy eerst reinigen met Südwest Zink- en Kunststofreiniger.

Na droging een laag Südwest Acryl All-Grund aanbrengen.

2 lagen Jaeger Aqua Projectieverf aanbrengen.

Bijzondere aanwijzing

Belangrijk: Voor gebruik steeds goed roeren!

De aangegeven droogtijden gelden bij 20 °C / 55% RV en voldoende luchtbeweging. De volgende omstandigheden kunnen het drogen vertragen:

- lage temperaturen
- hoge luchtvochtigheid
- te hoge laagdikte
- gebrek aan luchtbeweging

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetsverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 2-10-2023.