

AFMETINGEN

FORMAAT

Breedte	156	mm
Lengte	1380	mm
Aantal panelen per pak	8	
m² per pak	1,7222	m²
Groeven	–	
Dikte	8	mm
Tand en groef	Uniclic	

FABRIEKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETERS	Quick-Step WAARDEN	
Gebruiksklasse	EN 13329		Klasse	21-22-23/31-32
CE	EN 14041	Erkend orgaan	NB0766 EPH Dresden	DOP: QL 0501
Garantie	Huishoudelijk gebruik		25	jaar
	Splash garantie	zie garantievoorwaarden	ja	
	Commercieel gebruik	zie garantievoorwaarden	5	jaar

ALGEMENE GEGEVENS (VOLGENS EN 13329)

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN		Quick-Step WAARDEN	
Slijtweerstand	EN 13329		≥ 4000	cycli	≥ 4000	cycli
Slijtklasse	EN 13329		AC4		AC4	
Slagvastheid	EN 13329		IC2		IC2	
Krasweerstand	EN 438-2, 25		Belasting	≥ 3N	Belasting	≥ 5N
Effect van een rolstoel	ISO 4918 (met ondervloer)	Type W (EN 12529)	25000	cycli	Geen verandering	
Randzwellings	ISO 24336	Na 24 uur onderdompeling bij 20°C	≤ 18%		≤ 12%	
Sterkte van de klik	ISO 24334	F10,2 lange zijde	≥ 1 kN/m		≥ 1	kN/m
		Fmax lange zijde			≥ 1	kN/m
		Fs0,2 korte zijde	≥ 2 kN/m		≥ 2	kN/m
		Fmax korte zijde			≥ 2	kN/m
Effect van een meubelpoot	EN 424		Geen schade zichtbaar indien getest met voetteype 0		Geen zichtbare schade	
Aftreksterkte	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25		≥ 1,50	
Statische indrukking	EN 433		Restindruk	≤ 0,05 mm	geen visuele verandering	
Weerstand tegen vlekken	EN 438	Groep 1,2	Klasse	5	Klasse	5
		Groep 3	Klasse	4	Klasse	5
Algemeen voorkomen	EN 13329	Hoogteverschil	≤ 0,15 mm		≤ 0,10 mm	
		Open naden tussen panelen	≤ 0,20 mm		≤ 0,10 mm	
		Schoteling in de lengte	concaaf ≤ 0,50%		≤ 0,50%	
			convex ≤ 1,00%		≤ 1,00%	
		Schoteling in de breedte	concaaf ≤ 0,15%		≤ 0,15%	
			convex ≤ 0,20%		≤ 0,20%	
Dimensionele veranderingen na veranderingen in relatieve vochtigheid	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm		≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm		≤ 0,9 mm	
Lichtbestendigheid	EN ISO 105 B02	Blauwe referentie	Klasse	≥ 6	Klasse	8





LAMINATE

TECHNISCHE DATA

Eligna

Editie 01.2017

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	Quick-Step WAARDEN
Vermindering doorgangsgeluid	ISO 712/2	Op een Quick-Step ondervloer		$\Delta L_w \approx 18$ dB (Afhankelijk van de gebruikte ondervloer)
Brandende sigaret	EN 438-2,30		Klasse 4	Klasse 5

MILIEU, VEILIGHEID EN GEZONDHEID

	METHODE	PARAMETERS	NORM VEREISTEN	Quick-Step WAARDEN
Emissie formaldehyde	EN 717-1	ppm	$E1 < 0,1$	$< 0,01$
Anti-statisch	EN 1815		$\leq 2,0$ kV	$\leq 2,0$ kV
Reactie bij brand	EN 13501-1	Klasse		Cfl-s1
Warmteweerstand	EN 12996:2001	m^2K/W		0,055 m^2K/W
Vloerverwarming		Op een Quick-Step ondervloer	Raadpleeg speciale instructies	toepasbaar
Slipweerstand	EN 13893	μ	$\mu \geq 0,30$	DS: $\mu \geq 0,30$

CERTIFICATEN

U-zeichen		Z-156.606-996
AFFSET		A+
Nordic ecolabel		30290001
PEFC		PEFC/07-32-37
Singapore Greenlabel		035-098-1422
M1		
UPEC	ST10-003	U3P3E1C2

