

# Primer SX Black

## ZWARTE HOUTPRIMER

### VOORDELEN

- Verbetert de lijmhechting
- UV- en waterbestendig
- KOMO getest

### PRODUCT

Primer SX Black is een zwart ingekleurd, vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting.

### TOEPASSINGEN

Voorbehandeling van gladgeschaafde houten draagconstructies bij gevelplaatverlijming.

### EIGENSCHAPPEN

- Essentieel om een duurzame hechting te verkrijgen van de gevelplaatlijmen (Paneltack en Paneltack HM) op houten draagconstructies.
- Getest door SHR volgens BRL 4101 deel 7 en opgenomen in de KOMO-certificaten.
- Kleur zwart, waardoor tussen de platen als het ware een zwarte schaduwvoeg ontstaat.
- UV- en waterbestendig.
- Goed dekkend.

### VERBRUIK

Per 100 m<sup>2</sup> gevelplaat is ruwweg 3 liter Primer SX Black nodig.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergronden dienen schoon, vast, droog, stof- en vetvrij te zijn. Houtvochtigheid maximaal 18%.  
**Vorbereiding:** Gesloten verpakking schudden voor gebruik. Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. Primer niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel primer in een schone, droge verfrölbak als men binnen 30 minuten kan verwerken. Resten primer niet meer gebruiken. Primerblik direct goed afsluiten. De beste hechting wordt bereikt, wanneer de verlijmingen binnen 6 uur na droging van de primer worden gerealiseerd. Verwerk daarom niet meer primer dan binnen 6 uur volledig kan worden afgewerkt. Vermijd aanraking van de gereinigde en voorgestreekte oppervlakken, aangezien dit de hechting nadelig kan beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden.



Verwerken van de primer en daaropvolgend de afdichting of verlijming bij zeer hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij dichte mist, wordt afgeraden.

**Aanbrengen:** De primer dient aangebracht te worden met de Bostik Applicatieset & (schone kortharige velvet-brush) rollers (of met een geschikte schone kwast). Voorzie de hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. De primer in één laag voldoende dik aanbrengen.

**Verwerkingstemperatuur:** Vanaf +5°C tot +30°C.

**Droogtijd:** Minimale droogtijd 60 minuten.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +30°C) en droog bewaren. 9 maanden houdbaar na productie in ongeopende verpakking. Aangebroken verpakking is slechts beperkt houdbaar.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostiksdsthevercs.com](http://bostiksdsthevercs.com) verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Droge stofgehalte	ca. 65%
Soortelijke massa	1,03 g/ml
Vlampunt	< 21°C
Droogtijd	60 minuten (bij 20°C/RV 50%)
Artikelnummer	30023350
EAN code	8713572600203
Kleur	zwart
Verpakking	1L blik
Verpakt per	6

#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)