Vista 2C Piscine Sealer incolore

Fiche Technique

Extra couche de finition du système spécial piscine 2C PU.

Application
- Piscines, pièces d'eau et étangs
- Toboggans (aquatiques) et autres stations de jeux
- Extra-couche de finition du système 2C PU spécial piscine

Propriétés
- Laque polyuréthane aliphatique bi-composante
- Séchage très rapide
- Non jaunissant
- Résiste aux intempéries
- Feuil de peinture extrêmement dur
- Élastique
- Haute résistance chimique
- Couche hyper-hermétique
- Ralentit considérablement la décoloration due au chlore

Descriptif

Liant à base de : Polymère de polyuréthane, provenant de poly-isocyanate aliphatique d'hydroxy-acrylates

Conditionnement : 4 kg

Dosage : 66 : 34 en poids

Les erreurs de mélange donnent lieu à des écarts de brillance et autres propriétés déviantes. D'où notre conseil de mélanger l'entièreté du produit de base et du durcisseur.

Potlife : Env. 4 heures à 20 °C

Rendement : Env. 8 m^2/kg pour une épaisseur de couche mouillée d'env. 100 microns

Le rendement réel dépend largement de la rugosité et de la porosité du support, de l'épaisseur de couche ou des surplus dus à l'application Airless.

Degré de brillance : Brillant, >95 % Gardner 60°

Densité : Env. 1,03 g/cm^3

Teneur en matières Sèches : 51 % en volume

Dilution : Thinner 1

Stockage : Minimum 1 an, au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

Brosse, rouleau et pistolet.
Résultat optimal au **rouleau feutre à laquer.**

Pulvérisation Airless

Ouverture : 0,013-0,017"
Pression : 200 bar
Angle : 40-80
Viscosité : Diluer à max. 5 % au diluant Thinner 1

Pulvérisation basse Pression

Ouverture : 1,8–2,0 mm
Pression d'air : 3,0–5,0 bar
Viscosité : Diluer à max. 10 % au diluant Thinner 1

Les données de pulvérisation indiquées sont indicatives et peuvent varier en fonction (entre autres) de l'application, du matériel de pulvérisation, de la marque et du résultat final souhaité.
Consultez les instructions du fabricant.

Nettoyage de l'outillage : sitôt après, au diluant Thinner 1. Restes de rinçage, résidus de peinture humide et emballages à déposer dans un centre de déchets chimiques pour être éliminés conformément à la réglementation locale/nationale.

Température

Température minimale de l'air, de l'objet et du matériel : 10 °C.
L'humidité relative ne peut dépasser les 85 % tandis qu'au moment de l'application, la température de surface doit être supérieure au point de rosée d'au moins 3 °C.
Température et humidité relative doivent nécessairement se mesurer à proximité immédiate de l'objet à traiter.

Séchage (+20 °C / 60 % d'humidité relative)

Hors-poussières :	Après env. 15 min.
Hors-poisse :	Après env. 3 hres
Sec :	Après env. 12 hres
Repeignable :	Après env. 16 hres mais endéans les 24 hres
Résistance max. en piscine :	Après 10 jours

Support
Appliquer après 16 heures et endéans les 24 heures, après application de Vista 2C Piscine Topcoat.
Si le délai d'attente dépasse les 24 heures, il est nécessaire de procéder à un ponçage matifiant complet au grain P320.

Indications particulières
La composition de l'eau peut entraîner une décoloration du système de peinture.

Une couche supplémentaire de Vista 2C Piscine Sealer incolore ralentira considérablement cette décoloration.
En outre, cette couche extra-hermétique prolongera considérablement le délai d'entretien.
En cas de bassins profonds ou d'espaces clos, il est impératif d'assurer une bonne ventilation de l'espace et d'évacuer l'air vicié.
Et ce, afin d'éviter que les lourds solvants perturbent la réaction chimique au ras du sol (durcissement), avec pour conséquence une diminution de la résistance chimique.

Lors de l'utilisation d'enduits de lissage, veillez à prendre en compte qu'ils sont liés au ciment et à accorder une attention particulière lors de l'utilisation de Compactuna. Cette égalisation peut être si étanche qu'il y ait une absorption minimale ce qui peut entraîner des problèmes de décollement et de formation de cloques.

Mesures de protection
Voir fiche de sécurité.

Identifiants
Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
17-1-2025.