



Solfix 500

OPLOSMIDDELVRIJE ACRYLAATLIJM

VOORDELEN

- Hoge aanvangskleefkracht
- Lange open tijd
- Zwenkwielvast
- Gering verbruik
- Oplosmiddelvrij
- Geschikt voor vloerverwarming (Bostik raadplegen)

PRODUCT

Oplosmiddelvrije acrylaatlijm.

TOEPASSINGEN

Acrylaatlijm met hoge prestaties. Geschikt voor homogene en heterogene pvc, polyolefine- en rubbervloerbekleding in banen of tegels (max. 2,5 mm). Ook geschikt voor vele tapijtsoorten (synthetische rug) en halfsoepele tapijttegels.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, duurzaam droog, schoon, druken trekvast zijn en moet evt. voorbehandeld worden.

Voorbehandeling: Hiervoor de geschikte primer en egaliseermiddel gebruiken. Voor speciale ondergronden zoals houten vloeren, tegelvloeren, chape met lijmresten, geverfde en bitumineuze vloeren en bij twijfel over de toepassing en/of de ondergrond contact opnemen met Bostik.

Aanbrengen: Solfix 500 met een aangepaste lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.

De wachttijd bedraagt: 10 à 15 min. De vloerbekleding binnen de open tijd in het lijmbed leggen en zorgvuldig walsen met een zware rol. Na ±30 min. naden en kanten opnieuw walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden).



OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen. Gedurende 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewerco.com verkrijgbaar.

Kleur	Verpakking	Artikelcode
gebroken wit	12 kg emmer	30046910

Technische kenmerken	
Basis	acrylaatlijm
Dichtheid	± 1,22 kg/m ³
Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C
Wachttijd	10-15 min (+15-+20°C / RV 45 - 65%)
Opentijd	45-50 min (+15-+20°C / RV 45 - 65%)
Aanbevolen lijmkam	A2 verbruik 250-300 g/m ² (bekleding met effen rug) B1/B2 verbruik 350-400 g/m ² (bekleding met een gestructureerde rug)
Belastbaar	na 24 u
Geschikt voor zwenkwielen	ja, volgens DIN EN 12529
Geschikt op vloerverwarming	ja, volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant
Wachttijd voor het lassen van de naden	24 u
Reinigingsmiddelen voor niet uitgeharde lijm	water
GISCODE	D1

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244
BE + 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl