

1 Beschrijving

Medium finish is een kant-en-klare pastaplamuur voor diverse binnentoepassingen en geeft een mooi en glad eindresultaat. Deze pastaplamuur is zowel handmatig als airless te verwerken. Door zijn unieke zachtheid kan de plamuur zeer eenvoudig en snel worden gladgestreken en geschuurd voor een hoogwaardige afwerking.

2 Toepassingsgebieden

Medium finish is geschikt voor de volgende ondergronden:

- Bakstenen, tegels, (sier) pleisterwerk, gipsplaten
- In renovatie op glasvezelpapier of op een plamuur met gestructureerd uitzicht
- Met grondlaag behandeld hout en derivaten, oude en stevige geschilderde ondergrond in goede toestand

3 Eigenschappen

- Klaar voor gebruik
- Gebruiksgemak
- Ergonomische en snelle verwerking
- Uitstekende hechting
- Zeer goed gelijkkracht
- Makkelijk te schuren
- Glad uitzicht na gladden en schuren
- Brandklasse: A2-s1, d0 volgens Europese norm EN 13501-1

4 Gebruik

- Binnenplamuur voor muren en plafonds op alle gangbare ondergronden
- Dankzij de lage dichtheid biedt deze plamuur ongeëvenaarde ergonomie tijdens het aanbrengen, dragen en gladstrijken
- Renovatie van ondergronden teneinde een glad oppervlak te bekomen op glasvezel of druppeltjes
- Ideaal voor ruw beton dankzij het hoge vullende vermogen
- Kan worden gebruikt als afwerking op een voorpleister

5 Gebruiksaanwijzing

5.1 Voorbereiding van de ondergrond

De ondergronden, de voorbereidende werkzaamheden en de verwerkingsomstandigheden moeten conform de geldende normen uitgevoerd worden.

Aanbrengen op een droge, stabiele en stof- en vetvrije ondergrond. Instabiele of zanderige ondergrond dient vooraf te worden gefixeerd.

5.2 Verwerkingstips

- Voor gebruik omroeren indien nodig
- Plamuurmes
- Strijkbord



- Soepel plakspaan
- Schuren met korrel P150 tot P220
- Eerst dikke laag (3mm) aanbrengen, na drogen dunnere laag aanbrengen voor het beste eindresultaat

5.3 Aanbeveling

- Zorg voor voldoende verluchting om overtollig vocht te verwijderen en het droogproces te versnellen

6 Overschilderbaarheid

Schuren en overschilderen na volledige uitdroging.

7 Reiniging

Gereedschap schoonmaken met water.

8 Opslag & houdbaarheid

Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende originele verpakking, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. Na gebruik de verpakking hermetisch afsluiten.

9 Kleur

Wit.

10 Beperkingen

Geen informatie beschikbaar.

11 Certificaten

- Brandklasse: A2-s1, d0 volgens Europese norm EN 13501-1

12 Milieu informatie

- VOS-gehalte: < 2 g/l.
- Emissieklasse binnenlucht



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classement de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

13 Veiligheidsoopmerking (zie ook veiligheidsfiche)

- EUH208: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- EUH208: Bevat REACTIEMASSA (3:1) VAN 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

14 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

15 Technische eigenschappen

Normverbruik	1 L/m ² bij het aanbrengen van een 1 mm dikke laag
Dichtheid	1,1 +/- 0,1 kg/l
Drogestofgehalte	• Drogestofgehalte in gewicht: 60 % • Drogestofgehalte in volume: 52 %
Verwerkingsomstandigheden	• +8°C tot +35°C • Maximale luchtvochtigheid 70 % RV
pH	8 +/- 1
Droogtijd	Gemiddeld 12 tot 24 u afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag, de temperatuur, de verluchting, de vochtigheid en het type ondergrond.
Aanbevolen dikte	Minimum: 0,3 mm – Maximum: 4 mm

