



STIX A320 TEX PROJECT

COLLE MOQUETTE UNIVERSELLE

AVANTAGES

- piégeant initial très puissant
- haute adhérence finale
- sans solvants
- convient pour sol chauffant
- film de colle souple en permanence

PRODUIT

Colle sans solvant pour moquette avec une haute force d'adhérence initiale.

APPLICATION

Convient en particulier pour moquette avec envers en latex ou envers synthétique (action bac), aiguilletés, dalles semi-flexibles, coco et sisal avec envers en latex.

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit répondre au DIN 18365 et doit être sec en permanence, plan, propre, sans fissures et doit résister à l'arrachement et à la compression.

Préparation : Utiliser les primaires et égalisations adéquats.

Application : Etaler la colle uniformément avec une spatule appropriée sur le support. Respecter le temps de gommage 5 à 10 min. avant de poser le revêtement. Maroufler soigneusement à l'aide d'un rouleau lourd. Après ±30 min. accentuer le marouflage sur les joints et en lisière (dépend des paramètres extérieurs).



STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l'emballage d'origine fermé. 12 mois. Craint le gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur demande.

Couleur	Conditionnement	Code
beige	seau de 14 kg	30616221

Caractéristiques techniques	
Base	colle acrylique
Densité	± 1,4 g/cm ³
Température de mise en oeuvre	+15°C à +20°C
Temps de gommage	5 - 10 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Temps ouvert	35 - 45 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Spatule conseillée	A2 consommation 300-350 g/m ² (tapis envers mousse) B1 consommation 300-350 g/m ² (action bac) B2 consommation 400-500 g/m ² (coco et sisal envers latexé)
Ouverture à la marche	après 18 h
Convient pour sièges à roulettes	oui
Convient pour sol chauffant	oui, suivre les règles du fabricant
Nettoyage de la colle non-durcie	eau
GISCODE	D1

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
Belgique
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Pays-Bas
www.Bostik.nl