



Technische data

Isolatie tape Lionbrand | PVC



Land van herkomst	Taiwan
Statistiek code	39191012

Drager						
Type	Geplastificeerd Soft PVC					
Lijm						
Type	Rubber-solvent					
Samenstelling						
Dikte (totaal)	150	170	180	μ (micron)		
Mechanische eigenschappen						
Kleeftkracht	Staal	≥0,35	≥0,35	≥0,35	kg/25mm	ASTM D-1000
Treksterkte	Lengte	≥6	≥7	≥7,5	kg/25mm	ASTM D-1000
Rek	Lengte	>100	>100	>100	%	
Doorslagweerstand		≥6,0	≥7,0	≥7,0	KV	
Afrolweerstand			>350		gr/19mm	
Temperatuur						
Service	-5	°C	t/m	60	°C	
Applicatie	5	°C	t/m	40	°C	
In overeenstemming met RohS	Ja					
Reach	EC regulation 1907/2006 Geen registratie vereist					

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

Genoemde data is slechts ter informatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleent! Iedere toepassing heeft zijn eigen unieke eigenschappen, de kleinste wijzigingen in de grondstoffen samenstelling van een product kunnen de uitwerking van de tape beïnvloeden. Het advies is om bij iedere toepassing te testen op geschiktheid van de tape.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document

TDS-00117 NL

Versie

001

Revisie datum

03-07-2019