



POUR DE BONNES RAISONS

pan**DOMO**[®] SP-SL

Huile de protection

Pour la protection des surfaces colorées et polies, en PANDOMO[®] W1, W3 10/3.1, PANDOMO[®] K1, K3 10/3.1 et PANDOMO[®] K2



A base d'huile et de cire
Sans conservateur

Aspect satiné

Résistant à l'abrasion

Hydrofuge

Intensifie les couleurs

Grand rendement

Libre à la diffusion



Fabricant avec
système QM certifié
selon DIN EN ISO 9001

ARDEX GMBH
B.P. 6120 - 58430 Witten
ALLEMAGNE
Téléphone +49 (0) 23 02/664-0
Téléfax +49 (0) 23 02/664-299
email: info@ardex.eu; info@ardex.ch;
info@ardex-france.fr
www.ardex.com

Huile de protection

Domaine d'utilisation :

Pour l'intérieur.

Pour la protection des surfaces colorées et polies en PANDOMO® W1, W3 10/3.1, PANDOMO® K1, K3 10/3.1 et PANDOMO® K2. Utilisable pour l'habitat et pour les surfaces peu exposées aux contraintes par impacts et chocs, par ex., salles d'exposition, de vente, foyers, locaux commerciaux, salles de vente et en habitation privée.

Description :

L'huile de protection PANDOMO® SP-SL est un produit à base d'huile et de cire. Le traitement des surfaces polies PANDOMO® W1, W3 10/3.1 PANDOMO® K1, K3 10/3.1 et PANDOMO® K2 avec l'huile de protection PANDOMO® SP-SL permet d'obtenir des surfaces très résistantes à l'usure et hydrofuges.

Mise en œuvre sur Pandomo® W1 et W3 10/3.1

Après séchage complet de l'enduit de ragréage décoratif (env. 5 h), la surface peut être polie à l'aide d'une ponceuse appropriée (Rotex de la Sté Festo), abrasif de 120 de granulométrie. En alternative, il est possible d'utiliser une grille abrasive Abranet de la Sté Mikra de 180 de granulométrie et Abralon de 4000 de granulométrie. Nous recommandons par la suite d'imprégner la surface en appliquant une couche d'huile spéciale PANDOMO® SP-SL (intensifie également la teinte).

PANDOMO® SP-SL est à appliquer en couche fine à l'aide d'une éponge ou au choix d'un pinceau plat imprégné(e) faiblement de ce produit. Sur les murs, PANDOMO® SP-SL est à appliquer de bas en haut pour éviter des taches d'huile.

Le surplus de matériel est à enlever aussitôt avec un chiffon doux, non pelucheux tout en faisant pénétrer l'huile dans la surface par des mouvements circulaires. L'application doit s'effectuer dans une même direction tout comme pour le ragréage antérieur afin de garder la même structure.

Mise en œuvre sur PANDOMO® K1, K3 10/3.1 et PANDOMO® K2

Les travaux de polissage sont décrits en détail dans les fiches techniques des produits PANDOMO® K1, K3 10/3.1 et PANDOMO® K2.

Au moyen d'un balai trapèze (semelle en laine d'agneau) appliquer l'huile sur la surface en couche mince par mouvements circulaires. Après un temps de gommage d'env. 10 minutes, l'huile fraîche sera à faire pénétrer soigneusement avec un pad blanc ou beige dans la superficie en utilisant une machine monodisque. Il est conseillé d'utiliser plusieurs pads propres selon la grandeur de la surface pour obtenir un aspect régulier, satiné. S'assurer qu'il ne reste aucune trace brillante et aucune éclaboussure d'huile sur la surface. La surface doit avoir un aspect sec.

Les endroits difficilement accessibles sont à traiter à la main avec un pad beige. Si, après séchage de la première application d'huile, le film d'huile semble hétérogène, une deuxième application peut avoir lieu après 6 - 12 heures, selon le procédé décrit ci-dessus.

Important

Les restes d'huile durcissent sur la surface en faisant des taches mates-brillantes qui ne s'enlèvent que très difficilement. Après ces travaux, repasser la surface finie au pad blanc ou beige après 24 heures au plus tôt. Par la suite, appliquer le produit d'entretien PANDOMO® SP-CR solution de nettoyage et de réparation pour sceller la surface. Lors de surfaces à grandes sollicitations, très fréquentées, appliquer la cire métallisante PANDOMO® SP-GS vernis satiné. Se référer à la fiche technique.

Important :

Veiller à assurer un bon échange d'air (air sec) pendant la période de séchage et de durcissement de l'huile de protection PANDOMO® SP-SL.

Eviter que de la poussière et autres impuretés se déposent sur le mur/sur le sol.

Ne pas utiliser en dessous de +15 °C.

Résistance :

L'huile de protection PANDOMO® SP-SL augmente la résistance des surfaces PANDOMO® W1, PANDOMO® K1 et PANDOMO® K2.

Enlever/absorber les produits chimiques au plus vite.

En cas de doute, effectuer une surface d'essai.

Ne pas appliquer en endroits constamment mouillés.

Stabilité à la lumière :

Sous influence des UV, l'huile de protection PANDOMO® SP-SL n'a qu'une faible tendance à jaunir.

Nettoyage et élimination des déchets:

Bien nettoyer les outils de travail après usage à l'aide d'un produit de nettoyage pour pinceaux ou de térébenthine.

Pour l'élimination des déchets, consulter la fiche de données de sécurité CE.

Remarque :

Après durcissement, l'huile de protection PANDOMO® SP-SL est physiologiquement neutre.

Bien ventiler les locaux. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau immédiatement.

Ne pas appliquer en présence de flammes ouvertes.

Les chiffons, le matériel et les vêtements imprégnés du produit, peuvent, en cas d'échauffement, s'enflammer en séchant. Pour cette raison, tous les chiffons, etc., sont à conserver dans des récipients fermés resp. les éliminer ou les brûler.

Après séchage, le produit appliqué est ininflammable.

Données techniques selon la norme de qualité ARDEX:

Poids spécifique :	env. 0,9 kg/l
Consommation :	PANDOMO® W1 et W3 10/3.1 env. 25 - 30 g/m² par application PANDOMO® K1 et K3 10/3.1 env. 25 - 50 g/m² par application PANDOMO® FloorPlus (K1 + sable HG) Env. 50 - 60 g/m² par application PANDOMO® K2 Env. 50 - 60 g/m² par application
Marquage selon GHS/CLP :	aucun
Marquage selon GGVSEB/ADR :	aucun
Conditionnement :	Bidon de 3,0 l Boîte de 1 l
Stockage :	12 mois dans un endroit sec, récipient bien fermé

