



Laque de masquage et protection temporaire.

Champs d'application

- Parties non poreuses
- Accessoires en métal tels que charnières, châssis de fenêtre, poignées de porte, parties de machine
- Fer, aluminium, cuivre, laiton
- Surfaces émaillées ou verre
- Intérieur cabines de pulvérisation
- Remplace les rubans de protection
- Intérieur et extérieur (sous abri)

Propriétés

- Se retire facilement
- Séchage rapide
- Diluable à l'eau
- Protège contre l'encrassement et contre de légers impacts mécaniques
- Non miroitant (non réfléchissant)

Descriptif

Liant à base de : Dispersion

Teinte(s) : Bleu vitreux

Conditionnement : 750 ml et 2,5 ltr

Rendement : Env. 6 m²/litre

Degré de brillance : Satiné

Densité : Env. 1,13 g/cm³

Dilution : Eau claire

Stockage : Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

À la brosse plate, au rouleau peau de mouton ou au pistolet.

Brosse-rouleau : Prêts à l'emploi

Pistolet : 10 % - 15 %

Buse : 1,8 mm

Pression : 4 - 5 bar

Nettoyage du matériel : à l'eau, sitôt après utilisation. En cas de dessèchement, nettoyer Südwest Diluant V33.



Température

Ne pas utiliser sous les + 10 °C (température de l'air et de l'objet). Humidité relative de l'air : maximum 75 %.

Séchage

(+ 20 °C / 65 % humidité relative de l'air)

Hors poussière : Après env. 30 min.

Manipulable : Après env. 60 min.

Le temps de séchage peut varier selon l'épaisseur de la couche, la température et l'humidité relative de l'air.

Support

Le support doit être non gras, propre, exempt de rouille, dépoussiéré et sec. Les supports acides présentent une incompatibilité au produit, laquelle doit être neutralisée afin que la couche de protection soit détachable.

Les couches de vernis ou de laques fraîchement appliquées, mais aussi les vernis bi-composants ou coilcoatings/poudre peuvent générer des taches. En guise de protection du spack ou finitions similaires, il convient d'appliquer au moins 2 couches de Jaeger Kronen Aqua-laque détachable.

Application

Étendre une couche épaisse de Jaeger Kronen Aqua-laque détachable (300 - 500 microns mouillé). Les couches trop fines se retirent plus difficilement. Après séchage, une deuxième couche peut être appliquée afin d'atteindre l'épaisseur de couche désirée.

Indications particulières

Jaeger Kronen Aqua-laque détachable n'offre pas une haute résistance à l'eau, comme par exemple dans le cas d'une immersion prolongée.

L'allongement du temps de séchage facilite la phase du détachage.

Après une trop longue exposition aux rayons solaires, la couche risque de durcir, ce qui la rend plus difficile à retirer. Humidifier la surface (p. ex. au moyen d'un linge humide imbibé d'eau claire) permet de ramollir la couche et de l'éliminer.

Identification particulière

Aucune. Pour plus d'infos, voir fiche de sécurité.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
7-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN