



Silicoon gebaseerde, goed vullende muurverf.

Toepassing

- Nieuwe en oude niet geleverde kalk cement ondergrond
- Cement structuur en silikaat/silicoon ondergronden
- Minerale- en kunstharspleisterlagen
- Renoveringslaag over oude muurverven

Eigenschappen

- Mat uiterlijk
- Goed vullend
- Structuur overbruggend
- Weerbestendig
- Goede verwerking
- Spanningsarm
- Waterdampdoorlatend
- Alkali bestendig volgens Din 18558

Product

Bindmiddelbasis:	Polymeerdispersie, siliconen harsemulsie
Kleuren:	Wit 9110 en op kleur gemaakt volgens de Südwest All-Color waaier
Verpakking:	2,5 ltr, 5 ltr en 12,5 ltr
Verbruik:	Ca. 4 à 5m ² per lt. afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode
Glansgraad:	Mat
Dichtheid:	Ca. 1,5-1,6 gr/cm ³
Opslag:	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met kwast, rol vol opzetten of verspuiten (raadpleeg de technische gegevens van de spuitapparatuur).

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur.
Objecttemperatuur min. 3 °C hoger dan de dauwtemperatuur.

Droging

(+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Overschilderbaar: Na ca. 8 uur

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.

Fysische en chemische eigenschappen.

Diffusieweerstand Sd 0,23 m.

Waterdoorlaatbaarheid, W <0,05 (kg/m²h0,5).

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij, draagkrachtig en vrij van lossingslagen en vormveranderingen zijn.

Nieuwe pleisterlagen en reparatieplekken moeten uitgehard en droog zijn.

Voor pleisterwerk is de vuistregel 1 dag droging per mm pleisterwerk.

Afhankelijk van de vervuiling, de ondergrond schoonmaken met water en borstel of met warm- of koudwater middels een hogedrukspuit. Eventueel een reinigingspreparaat gebruiken of toevoegen. Genoeg afstand bewaren om de ondergrond niet te beschadigen en grondig naspoelen met schoon water.

Drogen max. 5% vocht in de ondergrond.

Alleen als de ondergrond een erg of onregelmatige zuiging vertoont, voorgronden met Südwest Hydrogrund (alleen impregneren, er mag geen filmvorming ontstaan).

Op licht zuigende ondergronden kan als eerste laag Variosil met 10% water verdund worden aangebracht.

Andere verflagen eventueel met Variosil 5% met water verdund voorbehandelen.

BIJZONDERE AANWIJZING

Om de kwaliteit en gelijkmatigheid van de verflaag te waarborgen, niet bij direct zonlicht, sterke wind, nevel, bij te verwachten regen of temperatuur beneden +10 °C verwerken.

Om aanzetten te voorkomen aaneengesloten vlakken vol en vlot nat-in-nat zonder pauze opbrengen.

Niet geschikt voor horizontale vlakken belast met water.

Bij belasting door weersinvloeden en factoren in de ondergrond als verschillende gradaties alkaliteit, vocht en zuiging, kan dat, bij vers aangebrachte lagen met felle en donkere kleuren, oppervlakte verstoringen geven, die bij langdurige belasting meestal weer verdwijnen.

Beschadigingen en krassen zijn bij deze kleuren beter zichtbaar.

Dit alles is producttypisch, esthetisch en niet van invloed op de kwaliteit.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
5-9-2022.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T